



ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
 АО «Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт» Республика Казахстан,
 г. Алматы,
 ул. Нурпеисова, 2а, телефон: + 7 (727) 246 33 62

Аттестат аккредитации
 № KZ.T.02.0603 от «08» апреля 2020 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 47 С -2025
 от «13» июня 2025 г.

Всего листов 2
 Лист 1 из 2

Наименование и адрес заказчика: ТОО «АБЗ БАКАД», Алматинская обл., Илийский р-н, Энергетический с.о.,
 с. Отеген батыр, ул. Жеруык, здание 53

Наименование пробы: песок дробленый до 4 мм для дорожного строительства

Место проведения испытания: испытательная лаборатория АО «КаздорНИИ»
 от 01.06.2025 г.

Акт отбора проб:

Регистрационный номер образцов: 47

Дата поступления проб на испытание: 02.06.2025 г.

Обозначение НД на метод отбора образцов: ГОСТ 32728-2014

Изготовитель (страна, фирма): РК, месторождение «Или», ТОО «КазТасПром»

Количество в пробе: 12 кг

Обозначение НД на продукцию: ГОСТ 32730-2014, ТР ТС 014/2011

Дата проведения испытания:

начало: 02.06.2025 г.
 окончание: 04.06.2025 г.

Вид испытаний: подтверждение соответствия

Условия проведения испытаний:

температура: 22 °С
 влажность: 62 %

Результаты испытаний


№ п/п	Наименование показателей, единица измерения	НД на методы испытаний	Норма по НД	Фактические результаты
1	2	3	4	5
1.	Модуль крупности Мк - группа песка	ГОСТ 32727-2014	св. 2,8 до 3,3 крупный	3,0
2.	Полный остаток на сите с размером ячеек 0,5 мм, % по массе	ГОСТ 32727-2014	от 55 до 75	70
3.	Содержание зерен крупностью, % по массе, не более II класс св. 8 мм св. 4 мм менее 0,125 мм	ГОСТ 32727-2014	2,0 12 10	1,0 7,8 5,6
4.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %, не более	ГОСТ 32725-2014	10	6,2

1	2	3	4	5
5.	Содержание глины в комках, %, не более	ГОСТ 32726-2014	2,0	нет
6.	Марка по дробимости, не менее	ГОСТ 32817-2014	М 400	1200

Исполнители:

инженер

заведующий ИЛ



Нүсіпбеков О.Ә.

Алижанов Д.А.