



ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
АО «Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт» Республика Казахстан,
г. Алматы,
ул. Нурпеисова, 2а, телефон: + 7 (727) 246 33 62

Аттестат аккредитации
№ KZ.T.02.0603 от «08» апреля 2020 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №40 К -2023
от «29» мая 2023г.

Всего листов 2
Лист 1 из 2

Наименование собственника недропользователя: ТОО «Алакол Комір»
Наименование пробы: Песчано-гравийная смесь (ПГС)
Место проведения испытания: испытательная лаборатория АО «КаздорНИИ»
Акт отбора проб: от 25.04.2023 г.
Регистрационный номер образцов: 33 К
Дата поступления проб на испытание: 02.05.2023 г.
Обозначение НД на метод отбора образцов: СТ РК 1213-2003
Изготовитель (страна, фирма): РК, Жетысуйский область. Алакольский р-он, пос. Кабанбай, карьер Колбай
Количество в пробе: 80 кг
Обозначение НД на продукцию: СТ РК 1549-2006
Дата проведения испытания: начало: 15.05.2023 г.
окончание: 29.05.2023 г.
Вид испытаний: контрольный
Результаты испытаний:

Table with 5 columns: № п/п, Наименование показателей, НД на методы испытаний, Норма по НД, Фактические результаты. Row 1: 1, 80, 40, 20, 10, 5, 2.5, 0.63, 0.16, 0.05, СТ РК 1213-2003, 0-5, 0-20, 20-40, 35-65, 45-70, 55-80, 70-90, 75-92, 80-93, 4.2, 21.9, 34.7, 53.5, 65.9, 73.6, 82, 91.7, 94.

1	2	3	4	5
2.	Прочность по дробимости щебеночной части - потеря массы, % - марка	СТ РК 1213	до 10 включ. 1000	5,5 1000
3.	Истираемость щебеночной части, - потеря массы, % - марка	СТ РК 1213	до 25 включ. И1	17,3 И1
4.	Содержание глины в комках, %, от содержания общего количества пылевидных и глинистых частиц	СТ РК 1549	не более 20	Нет
5.	Водостойкость щебеночной части - потеря массы, % - марка	СТ РК 1549	до 1 вкл. В1	0,5 В1
6.	Число пластичности песчаной части Марка пластичности	СТ РК 1549	до 1 вкл. Пл.1	Не пластичен
7.	Морозостойкость - насыщение в растворе сернокислого натрия число циклов - потеря массы, % - марка	СТ РК 1213	10 5 F 100	10 4,8 F 100

Исполнители
техник

заведующая ИЛ



Спанбай Б.

Асанова Г.Т.

Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Частичная перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории АО «Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт» запрещена