

Товарищество с ограниченной ответственностью «Аналитик АФ»
г. Астана, ул. Брусиловского, 24/1



KZ.T.01.0896
TESTING

Протокол испытаний № 190

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № KZ.T.01.0896 ОТ 16.07.2020 Г.

(Протокол испытаний является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

от «03» февраля 2025 г.

Наименование продукции - Песок из отсевов дробления плотных горных пород для строительных работ,
класс I, крупный.

Акт отбора от «09» декабря по заявке № 1539 от «09» декабря 2024 г.

(Карагандинский филиал ОПС АО «НаЦЭКС»)

Дата получения образца – 09.12.2024 г.

Дата начала испытаний – 09.12.2024 г. Дата завершения испытаний – 03.02.2025 г.

Предприятие – изготовитель – Республика Казахстан, ТОО «Самға», Ұлытау обл., карьер «Шайтантас».

Заявитель – ТОО «Самға», Ұлытау обл., г. Сатпаев, ул. Наурыз, д. 148.

Вид испытаний – сертификационные, на соответствие ГОСТ 31424-2010, ГОСТ 30108-94.

Объем партии – 500 м³.

Количество образцов – 10 кг.

Наименование показателей, единицы измерений	Обозначение НД на методы испытания	Норма по НД	Фактические показатели
1.	2.	3.	4.
Модуль крупности	ГОСТ 8735-88	св. 2,5 до 3,0	2,8
Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	ГОСТ 8735-88	не более 3,0	1,2
Содержание глины в комках, %	ГОСТ 8735-88	не более 0,35	отсутствие
Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, %	ГОСТ 8269,0-97	не более 15	6,8
Песок, обогащенный песок и фракционированный песок не должны содержать посторонних засоряющих примесей.	ГОСТ 8735-88	отсутствие	отсутствие
Насыпная плотность, кг/м³	ГОСТ 8735-88	не нормируется	1524,7
Зерновой состав песка: Содержание зерен крупностью; % св. 10 мм св. 5 мм полный остаток на сите с сеткой № 063 менее 0,16 мм	ГОСТ 8735-88	не более 0,5 не более 5,0 св. 45,0 до 65,0 не более 5,0	0,2 2,4 51,8 1,0
Содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, %	ГОСТ 8735-88	не более 15	8,8
Удельная эффективная активность радионуклидов, Бк/кг	ГОСТ 30108-94	До 370	94,72±5,63
Мнения и интерпретация			
Группа песка	ГОСТ 31424-2010	крупный	
Класс материала по удельной эффективности активности радионуклидов	ГОСТ 30108-94	I класс	

Условия проведения испытаний: температура 20 °С, влажность 74 %, давление 746 мм.рт.ст.

Ответственный исполнитель
главный специалист:

Е. Жайлаубаев

Начальник ИЦ
эксперт-аудитор:

Е. Кондратчик



*Результаты испытаний относятся только к испытанным образцам!
Частичная перепечатка протокола испытаний без разрешения
ТОО «Аналитик АФ» воспрещается*