



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 40/1

от «03» июля 2023 г.

Всего листов 2

Лист 1 из 2

Наименование и адрес недропользователя:	ТОО "Центрдорстрой", Область Ұлытау, Жанааркинский Район, П.А.Жанаарқа, П.Жанаарқа, Улица Бала Баксы, 126, КВ 2
Наименование пробы:	Щебень из осадочной породы, фракции 5-20
Место проведения испытания:	ИЛ АО «КаздорНИИ» г. Астана
Дата акта отбора проб:	от 10.05.2023 г.
Регистрационный номер образцов:	40
Дата поступления проб на испытание:	22.05.2023
Изготовитель (страна, фирма, месторождение):	РК, ТОО "Центрдорстрой", месторождение Жанаарқа 2
Количество в пробе:	50 кг
Обозначение НД на метод отбора образцов:	СТ РК 1213
Обозначение НД на продукцию:	СТ РК 1284
Вид испытаний:	Контрольный
Дата проведения испытания:	
	начало: 05.06.2023
	окончание: 03.07.2023
Условия проведения испытаний:	
	температура, °C: 22
	влажность, %: 64

Результаты испытание

№ п/п	Наименование показателей	НД на методы испытаний	Норма по НД	Фактические результаты
1	2	3	4	5
1	Зерновой состав, полные остатки на ситах, % по массе: d 0,5(d+D) D 1,25D	СТ РК 1213	90-100 30-60 До 10 До 0,5	98,56 54,7 8,93 0,0
2	Прочность по дробимости: - потеря массы, % - марка	СТ РК 1213	св.13 до 15 включ. 800	14,22 800
3	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы: - % по массе - группа щебня	СТ РК 1213	с 10 до 15 включ. 2-группа	14,3 2-группа

