



KZ.T.02.0603
TESTING

QAZJOLGZI



KAZDORNI

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

АО «Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт» Республика Казахстан,
г. Алматы,

ул. Нурпеисова, 2а, телефон: + 7 (727) 246 33 62

Аттестат аккредитации

№ KZ.T.02.0603 от «08» апреля 2020 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 74К -2023

от «30» июля 2023 г.

Всего листов 2

Лист 1 из 2

Наименование собственника недропользователя:	ТОО «Султан ЛТД»
Наименование пробы:	карьер м. «Карачинское-1»
Место проведения испытания:	Песчано-гравийная смесь (ПГС)
Акт отбора проб:	испытательная лаборатория АО «КаздорНИИ»
Регистрационный номер образцов:	от 23.05.2023 г.
Дата поступления проб на испытание:	48К
Обозначение НД на метод отбора образцов:	03.07.2023 г.
Изготовитель (страна, фирма):	СТ РК 1213-2003
Количество в пробе:	РК, ТОО «Султан», Туркестанская обл.,
Обозначение НД на продукцию:	Сауранский р-н, п. Карашык
Дата проведения испытания: начало:	100 кг
окончание:	СТ РК 1549-2006
Вид испытаний:	15.07.2023 г.
Результаты испытаний:	29.07.2023 г.

№ п/п	Наименование показателей	НД на методы испытаний	Норма по НД	Фактические результаты
1	2	3	4	5
1.	Зерновой состав, смесь СЗ, полные остатки на ситах размером, %:	СТ РК 1213-2003		
	120		0-10	12,1
	80		15-30	27,9
	40		20-50	34,5
	20		40-65	47,4
	10		50-75	58,0
	5		65-85	65,0
	2,5		75-90	70,2
	0,63		80-85	74,8
	0,16		95-100	83,2
	0,05		95-100	88,1

1	2	3	4	5
2.	Прочность по дробимости щебеночной части - потеря массы, % - марка	СТ РК 1213	до 10 включ. 1000	9,4 1000
3.	Истираемость щебеночной части. - потеря массы, % - марка	СТ РК 1213	св.25 до 35 И2	27,2 И2
4.	Содержание глины в комках, %, от содержания общего количества пылевидных и глинистых частиц	СТ РК 1549	не более 20	нет
5.	Водостойкость щебеночной части - потеря массы, % - марка	СТ РК 1549	до 1 вкл. В1	0,3 В1
6.	Число пластичности песчаной части Марка пластичности	СТ РК 1549	до 1 вкл. Пл.1	не пластичен
7.	Морозостойкость - насыщение в растворе сернокислого натрия число циклов - потеря массы, % - марка	СТ РК 1213	10 не более 5 F 100	10 4,2 F 100

Исполнители
техник

заведующая ИЛ



Спанбай Б.

Асанова Г.Т.

Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Частичная перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории АО «Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт» запрещена



АКТ
отбора проб
от «23» мая 2023 г.

Наименование предприятия ООО „Султан ЛТД“

Адрес Туркестанская область, Сауранский р-н,
п. Карашык

Вид материала ПГС

Место отбора карьер м. Жаратикское - 1
(карьер, завод, склад, а/д, км, пк, глубина)

Количество 1 мешок ± 100 кг ПГС
(кг/шт./л)

Условия отбора пробы Солнечно + 30
(температура °С, солнечно, пасмурно, дождь, снег, пасмурно)

Отбор произведен СТ РК 1213-2003
(НД на метод отбора)

Цель отбора пробы на пригодность материала
Наименование лаборатории ЦЛ ДО „КаздорНИИ“
(место доставки пробы)

Отбор произведен (кем):

Зед. инженер ДО „КаздорНИИ“ Емел. Ермеков Ж. С.
(организация) (роспись) Ф.И.О.

В присутствии:

директор ООО „Султан ЛТД“ Керимжанова Ф. Г.
(организация) (роспись) Ф.И.О.

(организация) (роспись) Ф.И.О.

(организация) (роспись) Ф.И.О.

(организация) (роспись) Ф.И.О.

(организация) (роспись) Ф.И.О.

