



Испытательная лаборатория

ТОО «Туран Бизнес Групп»

Аттестат аккредитации

№ KZ.T.16.2186

от « 25 » января 2024г.

РК, г. Шымкент, улица Байтурсынова, 18;

РК, г. Шымкент, улица Капал-батыра, индустриальная зона «Онтустик», №62/5; РК, Туркестанская область, Сайрамский район, Кайнарбулакский сельский округ, село Касымбек Датка, квартал №219, участок №1907

Стр.1 из 2

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№8/030225/1 от «03» февраля 2025 г.

Заказчик (наименование, контактные данные)	ТОО «Сайрам Транс-Оңтүстік», РК, город Шымкент, Енбекшинский район, улица Уалиханова, дом 116
Наименование продукции (образца)	Песок природный для строительных работ II класса крупный и средней крупности, месторождение «Тоғансай» город Арысь.
Изготовитель (страна, фирма-изготовитель)	РК, ТОО «Сайрам Транс-Оңтүстік»
Дата изготовления продукции	01.2025 г.
Основание для испытаний	Заявка на проведение испытаний № 8/1 от 13.01.2025 г.
Количество образцов, поступивших на испытания	По 20 кг.
Дата поступления образцов	13.01.2025 г.
Вид испытаний	Для декларирования
Начало и окончание проведения испытаний	14.01.2025 г.-03.02.2025 г.
Наименование и обозначение НД на продукцию	Приказ № 435 МИИР РК от 09.06.2023 г.; ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия»; ГОСТ 30108-94
Условия проведения испытаний:	Температура от 22 до 23 °С; Влажность от 62 до 65 %

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

№ п/п	Наименование определяемых показателей продукции, единицы измерения	НД на методы испытаний	Значения показателей	
			Норма по НД	Фактически полученные результаты
1	2	3	4	5
Песок природный для строительных работ II класса средней крупности				
1	Содержание зерен крупностью, % по массе: - св. 10 мм - св. 5 мм - менее 0,16 мм Полный остаток на сите с сеткой № 063, % по массе	ГОСТ 8735-88	не более 5 не более 15 не более 15 св. 30 до 45	3,17 13,25 10,48 38,65
2	Модуль крупности Группа песка	ГОСТ 8735-88	св. 2,0 до 2,5 средней крупности	2,35 средней крупности
3	Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе	ГОСТ 8735-88	не более 3	2,46
4	Содержание глины в комках, % по массе	ГОСТ 8735-88	не более 0,5	0,0
5	Удельная эффективная активность радионуклидов, Бк/кг, не более	ГОСТ 30108-94	не более 370	82,3
Песок природный для строительных работ II класса крупный				

1	Содержание зерен крупностью, % по массе: - св. 10 мм - св. 5 мм - менее 0,16 мм Полный остаток на сите с сеткой № 063, % по массе	ГОСТ 8735-88	не более 5 не более 15 не более 15 св. 45 до 65	2,82 12,61 12,53 55,47
2	Модуль крупности Группа песка	ГОСТ 8735-88	св. 2,5 до 3,0 крупный	2,76 крупный
3	Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе	ГОСТ 8735-88	не более 3	2,50
4	Содержание глины в комках, % по массе	ГОСТ 8735-88	не более 0,5	0,0
5	Удельная эффективная активность радионуклидов, Бк/кг, не более	ГОСТ 30108-94	не более 370	80,4

Исполнитель:

Главный специалист

должность

Начальник ИЛ

должность

М.П.

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ

подпись

подпись

Темир А.У.

Ф.И.О.

Есембекова Г.Д.

Ф.И.О.

Протокол распространяется только на прошедшие испытания образцы, предоставленные заказчиком.
Перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории
ЗАПРЕЩЕНА.