



KZ.T.02.0603
TESTING

QAZJOLGZI KAZDORNII

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

АО «Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт» Республика Казахстан, г. Алматы,
ул. Нурпеисова, 2а, телефон: + 7 (727) 246 33 62

Аттестат аккредитации
№ KZ.T.02.0603 от «08» апреля 2020 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №56К -2023

от «16» июля 2023 г.

Всего листов 2

Лист 1 из 2

Наименование и адрес заказчика: ТОО «АвтосройШымкент»
 Наименование пробы: Песок природный
 Место проведения испытания: Испытательная лаборатория АО «КаздорНИИ»
 Акт отбора проб: 29.05.2023 г.
 Регистрационный номер образцов: 63К
 Дата поступления проб на испытание: 03.07.2023 г.
 Обозначение НД на метод отбора образцов: ГОСТ 8735-88
 Изготовитель (страна, фирма): РК, Туркестанская область, Сайрамский район,
 п. Чокташ
 Количество в пробе: 40 кг
 Обозначение НД на продукцию: ГОСТ 8736-2014
 Дата проведения испытания: начало: 05.07.2023 г.
 окончание: 15.07.2023 г.
 Вид испытаний: контрольный
 Условия проведения испытаний: температура, °С: 37
 влажность, %: 62

Результаты испытаний:


№ п/п	Наименование показателей	НД на методы испытаний	Норма по НД	Фактические результаты
1	2	3	4	5
1.	Зерновой состав, полные остатки на ситах, % по массе: 10 5 2.5 1.25 0.63 0.315 0.16 0.05	ГОСТ 8735-88	не норм.	0,0 8,0 40,1 62,3 78,6 92,5 96,3 97
2.	Модуль крупности, Мк: - % - группа песка	ГОСТ 8735-88	св. 3,0 до 3,5 повышенной крупности	3,6 повышенной крупности

1	2	3	4	5
3.	Полный остаток на сите №0,63: - % - группа песка	ГОСТ 8735-88	св. 65 до 75 повышенной крупности	78,6 повышенной крупности
4.	Содержание зерен крупностью, % по массе, не более: - св. 10 мм - св. 5 мм - менее 0,16 мм - класс песка	ГОСТ 8735-88	5 20 10 класс II	0,0 8,0 3,7 класс II
5.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе, не более - класс песка	ГОСТ 8735-88	5 класс II	3 класс II
6.	Содержание глины в комках, % по массе, не более - класс песка	ГОСТ 8735-88	0,25 класс II	отсутствует класс II

Исполнители:

Инженер

Заведующий ИЛ



Нуспбеков О.

Асанова Г.Т.



АКТ

отбора проб

от «24» мая 2023 г.

Наименование предприятия ТОО «Автостройшыккет»Адрес Туркестанская область, Сауранский
р-н, п. ТокташВид материала Песок (мытый) 40кгМесто отбора карьер м. Токташское-2
(карьер, завод, склад, а/д, км, пк, глубина)Количество 1 меш. ± 40 кг Песок (мытый)
(кг/шт./л)Условия отбора пробы солнечно, t° + 18
(температура °С, солнечно, пасмурно, дождь, снег, пасмурно)Отбор произведен СТ РК 1213-2003
(НД на метод отбора)Цель отбора пробы на пригодность материала
Наименование лаборатории ИЛ АО «КаздорНИИ»
(место доставки пробы)

Отбор произведен (кем):

Без. менеджер АО «КаздорНИИ» Шиф. Ермаков К.С.
(организация) (роспись) Ф.И.О.

В присутствии:

Рабочи ТОО «Автостройшыккет»
(организация) (роспись) Ф.И.О.Шиф. Ходжишиев Ш.А.
(организация) (роспись) Ф.И.О.

(организация) (роспись) Ф.И.О.

(организация) (роспись) Ф.И.О.

(организация) (роспись) Ф.И.О.

Таблица сведения о карьерах

1	2	3	4	5	6	7	8
Организация и собственник (ООО, АО)	Наименование карьера	Вид выпускаемой продукции (щебень, отсев и т.д.)	Месторасположение карьера (геолокация сотрудника КаздорНИИ по приезду)	Мощность (куб.м./мес)	Объём запасов тыс.тн (Геологичкой разведки)	Срок действия лицензии	Контактные данные исполнителя (ФИО, телефон (WhatsApp), эл. почта)
УОО "Авто- строй Шымкент"	карьер М.Уокташ- ское-2"	Песок (мытый)	2 ГИС	—	—	2034г	87750000596 А.Тарманов А.С. otkazhanov @mail.ru

Примечание

1. Предоставить копии документов сотрудникам АО «КаздорНИИ» по разделам -1, 3, 5, 6, 7.
2. Предоставить фотографии -2, 3, 4.