



QAZJOLGZI



KAZDORNII

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

АО «Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт» Республика Казахстан, г. Астана, проспект Туран, 75

Телефон: + 7 (7172) 72-98-17

Электронная почта: kense@qazjolgzi.kz

Аттестат аккредитации

№ KZ.T.02.0603 от «08» апреля 2020 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 38

от «31» мая 2023 г.

Всего листов 2

Лист 1 из 2

Наименование и адрес недропользователя:	ТОО "Березняки", Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, Кызылкаинский С.О., С.Кызылкайын, улица Ахметбека Байсалбайулы, дом 4
Наименование пробы:	Природный песок
Место проведения испытания:	ИЛ АО «КаздорНИИ» г. Астана
Дата акта отбора проб:	от 26.04.2023 г.
Регистрационный номер образцов:	38
Дата поступления проб на испытание:	19.05.2023
Изготовитель (страна, фирма, месторождение):	РК, ТОО "Березняки", месторождение Кызылкайын
Количество в пробе:	50 кг
Обозначение НД на метод отбора образцов:	СТ РК 1217
Обозначение НД на продукцию:	ГОСТ 8736
Вид испытаний:	Контрольный
Дата проведения испытания:	
	начало: 29.05.2023
	окончание: 31.05.2023
Условия проведения испытаний:	
	температура, °С: 21
	влажность, %: 74

Результаты испытаний

№ п/п	Наименование показателей	НД на методы испытаний	Норма по НД	Фактические результаты
1	2	3	4	5
1	Содержание зерен крупностью, II класс, мелкий и очень мелкий св.10 мм св.5 мм менее 0,16 мм	СТ РК 1217	не более 0,5 не более 10 не более 20	0 4,29 10,8
2	Модуль крупности	СТ РК 1217	Мелкий Св.1,5 до 2,0	1,77
3	Полный остаток на сите 0,63, %	СТ РК 1217	Мелкий св.10 до 30	28,3
4	Содержание пылевидных и глинистых частиц. %	СТ РК 1217	не более 10	9,5
5	Содержание глины в комках, %	СТ РК 1217	не более 2	Отсутствует

6	Насыпная плотность, г/см ³	СТ РК 1217	не нормируется	1,48
7	Влажность, %	СТ РК 1217	не нормируется	4,1
8	Содержание пылевидных и глинистых частиц методом набухания, %	СТ РК 1217	не более 0,35	0,27

Исполнители:

Инженер

Заведующий ИЛ



Закиржан Д.

Кабдығалиева М.К.

Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Частичная перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории АО «Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт» запрещена.

Конец документа.