



Испытательный центр
ТОО «Фирма Торговая палата»
010000, РК, г. Астана, ул. Шара Жиенкулова, 7
тел. +7 (7172) 72-55-65
Аттестат аккредитации № KZ.T.01.0835 от 21.08.2020г.,
действителен до 21.08.2025г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 25-07-01/75-02
от «01» июля 2025 г.

Заказчик (наименование и адрес): Товарищество с ограниченной ответственностью "Жасыл Тас - ДАМУ", Юридический адрес: Республика Казахстан, Акмолинская область, Аршалынский район, село Константиновка, улица Лесная, дом 8

Наименование продукции: Смеси щебеночно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов: смесь фракции 0-40(мм), С-6, для укрепления обочин автомобильных дорог

Изготовитель продукции (страна, предприятие): ТОО "Жасыл Тас - ДАМУ", Республика Казахстан

Поставщик (при наличии): ТОО "Жасыл Тас - ДАМУ"

Отбор проб: СТ РК 1213-2003

Дата изготовления: 2025г.

Дата поступления образцов: 11.04.2025г.

Дата проведения испытаний: 11.04. – 01.07.2025г.

Наименование и/или обозначение НД, на соответствие которым проводились испытания: ТР утв. Приказом МИИР РК № 435 от 09.06.2023 г.; ТР утв. Приказом МТИИ РК № 348-НК от 21.05.2021г.; ГН ПМЗ РК от 02.08.2022г. № ҚР ДСМ-71; СТ РК 1549-2006

Место проведения испытаний: РК, г. Астана, ул. Шара Жиенкулова, 7

Цель проведения испытаний: Сертификация

Объем партии*: Серийное производство

Основание для проведения испытаний: Акт отбора от 10.04.2025г.

Условия проведения испытаний: температура окружающей среды 20 °С
относительная влажность 63 %

Результаты испытаний:

Наименование показателей, единицы измерения	НД на методы испытаний	Нормы по НД	Фактические результаты
1	2	3	4
Зерновой состав, %, мм.	СТ РК 1213-2003 СТ РК 1217-2003	-	отсутствует
120		0-5	1
80		0-20	8
40		40-60	51
20		60-80	69
10		70-85	74
5		75-85	79
2,5		85-95	89
0,63		93-97	94
0,16		95-100	98
0,05			
Пластичность готовой смеси:	СТ РК 1549-2006	До 1 включ. Пл1	0,5 Пл1
- число пластичности			
- марка по пластичности			

Наименование показателей, единицы измерения	НД на методы испытаний	Нормы по НД	Фактические результаты
1	2	3	4
Содержание пылевидных и глинистых частиц (размером менее 0,05 мм), %, не более	СТ РК 1213-2003 СТ РК 1217-2003	2	1
Содержание глины в комках (от общего содержания пылевидных и глинистых частиц), % по массе, не более	СТ РК 1213-2003 СТ РК 1217-2003	20	12
Коэффициент фильтрации, м/сут, не менее	ГОСТ 25584-2023	1	1,3
Водостойкость щебня: - потеря массы при испытании, % - марка по водостойкости	СТ РК 1549-2006	До 1 включ. В1	0,6 В1
Прочность щебня из осадочных пород: - потеря массы при испытании, %; - марка по дробимости	СТ РК 1213-2003	До 11 включ. 1200	9,9 1200
Истираемость щебня: - потеря массы при испытаниях, %; - марка по истираемости	СТ РК 1213-2003	до 25 включ. И1	14,0 И1
Морозостойкость щебня: - число циклов; - потеря массы после испытания, %, не более; - марка по морозостойкости	СТ РК 1213-2003	300 5 F 300	300 3 F 300
Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % по массе	СТ РК 1213-2003	До 10 включ. (группа щебня - 1)	7
Устойчивость структуры щебня против железистого и силикатного распада, %, не более	СТ РК 1213-2003	3	2
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг, не более	ГОСТ 30108-94	740	95

Руководитель ИЦ:

Ответственные исполнители:

Специалист ИЦ:

Специалист ИЦ:



Морозов П.В.

Тлеулесов А.Б.

Ергалиева Г.Д.

*Частичная или полная перепечатка протокола без разрешения ИЦ запрещена.
Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям*