



ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

АО «Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт» Республика Казахстан, г. Астана, проспект Туран, 75,

Телефон: + 7 (7172) 72-98-17

Электронная почта: kense@qazjolgzi.kz

Аттестат аккредитации

№ KZ.T.02.0603 от «08» апреля 2020 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 14

от «05» апреля 2023 г.

Всего листов 2

Лист 1 из 2

Наименование собственника недропользователя:	ТОО "Неруд Центр"
Наименование пробы:	Песок из отсева дробления
Место проведения испытания:	ИЛ АО «КаздорНИИ» г. Астана
Дата акта отбора проб:	от 29.03.2023 г.
Регистрационный номер образцов:	14
Дата поступления проб на испытание:	30.03.2023
Изготовитель (страна, область, район, месторождение):	РК, Акмолинская область, Аршалинский район, Аршалы-3
Количество в пробе:	50 кг
Обозначение НД на метод отбора образцов:	СТ РК 1217-2003
Обозначение НД на продукцию:	ГОСТ 31424-2010
Вид испытаний:	Контрольное
Дата проведения испытания:	
	начало: 03.04.2023
	окончание: 04.04.2023
Условия проведения испытаний:	
	температура, °С: 21
	влажность, %: 73

Результаты испытаний

№ п/п	Наименование показателей	НД на методы испытаний	Норма по НД	Фактические результаты
1	2	3	4	5
1	Содержание зерен крупностью класс I, очень крупный св.10 мм св.5 мм менее 0,16 мм	СТ РК 1217	не более 2 не более 10 не более 3	0,0 41,5 0,5
2	Прочность по дробимости: Дробимость фр 5-10: - потеря массы, % - марка	СТ РК 1213	св.13 до 15 включ. M800	14,29 M800
3	Модуль крупности	СТ РК 1217	Очень крупный св.3,5	4,30
4	Полный остаток на сите 0,63, %	СТ РК 1217	Очень крупный св.75	95,50
5	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	СТ РК 1217	не более 3	0,20

6	Содержание глины в комках, %	СТ РК 1217	не более 0,35	0,99
7	Насыпная плотность, г/см ³	СТ РК 1217	не нормируется	1,32
8	Влажность %	СТ РК 1217	не нормируется	1,3
9	Содержание пылевидных и глинистых частиц методом набухания. %	СТ РК 1217	не более 0,5	0,1

Исполнители:
Инженер

Заведующий ИЛ



Закиржан Д.

Кабдыгалиева М.К

Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Частичная перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории АО «Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт» запрещена.

Конец документа.