

**QAZJOLGZI****KAZDORNI****ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**АО «Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт» Республика Казахстан,
г. Алматы, ул. Нурпеисова, 2а, телефон: + 7 (727) 246 33 62**Аттестат аккредитации****№ KZ.T.02.0603 от «08» апреля 2020 г.****ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 50 К-2024**

от «16» мая 2024 г.

Всего листов 2

Лист 1 из 2

Наименование собственника недропользователя: ТОО «Сарман-Тастак-Жанакорган»
 мкр.Тастак
 Наименование пробы: отсев дробления, фр. 0-5 мм
 Место проведения испытания: испытательная лаборатория АО «КаздорНИИ»
 Акт отбора проб: от 24.04.2024 г.
 Регистрационный номер образцов: 15
 Дата поступления проб на испытание: 08.05.2004 г.
 Обозначение НД на метод отбора образцов: СТ РК 1213-2003
 Изготовитель (страна, фирма): РК
 Количество в пробе: 30 кг
 Обозначение НД на продукцию: ГОСТ 31424-2010
 Дата проведения испытания:
 начало: 15.05.2024 г.
 окончание: 16.05.2024 г.
 Вид испытаний: контрольный
 Условия проведения испытаний:
 температура, °С: 21
 влажность, %: 63

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателей	НД на методы испытаний	Норма по НД	Фактические результаты
1	2	3	4	5
1.	Зерновой состав, полные остатки на ситах, % по массе: 10 5 2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 0,05	СТ РК 1217-2003	не нормир.	0 10,5 42,0 59,8 76,9 88,4 94,8 96,8
2.	Модуль крупности, Мк: - группа песка	СТ РК 1217-2003	св.3,5 очень крупный	3,6 очень крупный
3.	Полный остаток на сите № 0,63, %	СТ РК 1217-2003	св.75	76,9

1	2	3	4	5
4.	Содержание зерен крупностью, % по массе, не более: - св. 10 мм - св. 5 мм - менее 0,16 мм - класс песка	СТ РК 1217-2003	5 15 10 II	0 10,5 5,2 II
5.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе, не более	СТ РК 1217-2003	до 10	6,3
6.	Содержание глины в комках, % по массе, не более	СТ РК 1217-2003	до 2	0
7.	Содержание пылевидных и глинистых частиц методом набухания, %, не более	СТ РК 1217-2003	0,5	0,2
8.	Марка по дробимости	СТ РК 1213-2003	не ниже 600	1000
9.	Насыпная плотность, г/см ³	СТ РК 1217-2003	не нормир.	1,56


Исполнители:

Инженер

/ Заведующая ИЛ

Дилдахмет Д.О.

Асанова Г.Т.





АКТ отбора проб №
от «24» 04 2024 г.

Наименование предприятия ТОО "Сармоч-Тастау-Манашорын"

Адрес микрорайон Тосарок

Вид материала Шульбені қрр 5-20, 5-10, 08 сев, мотай пашок на соответствие СВРК 1284, ГОСТ 31424, ГОСТ 8736

Дата отбора 24.04.2024г

Место отбора Карьер
(карьер, завод, склад, а/д, км, пк, глубина)

Количество _____
(кг/шт./л)

Условия отбора пробы Солнечно
(температура °С, солнечно, пасмурно, дождь, снег, пасмурно)

Отбор произведен СВРК 1213
(НД на метод отбора)

Отбор произведен (кем):

А.И. Каздор ИИИ
(организация)

[Signature]
(роспись)

Сарабаев ИИ
Ф.И.О.

В присутствии:

ТОО "Сармоч-Тастау-Манашорын"
(организация) [Signature] (роспись) Сарабаев ИИ Ф.И.О.

Сарабаев ИИ
(организация) [Signature] (роспись) Сарабаев ИИ Ф.И.О.

(организация) (роспись) Ф.И.О.