

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

030007 г.Актобе, р-н Астана, ул. С.Нурмагамбетова, 1” Б” телефон (8 7132) 941620
Аттестат аккредитации № KZ.T.05.0075 от 18.11.2020г.

Условия проведения испытаний:
Температура окружающей среды 21,5°C
Относительная влажность 64 %

Количество листов – 3
Лист –1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 359

04 марта 2025г.

Заявитель (наимен, адрес) – ТОО «Адал Арна Ачисай», Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул.М.Ихсанова, строение 44/4, каб.208.

Наименование продукции и ее обозначение – щебень из плотных горных пород для строительных работ фракции св. 40 до 70 мм месторождения диабаз «Берчогурское-6».

Предприятие-изготовитель, страна – РК, ТОО «Адал Арна Ачисай»

Дата изготовления – 02.2025г.

Дата поступления образца – 14.02.2025г

Акт отбора (номер, дата) – акт отбора от 14.02.2025г по заявке № 13 (4876) от 13.02.2025г.

Обозначение НД на продукцию – СТ РК 1284-2004, ПМЗ РК № КР ДСМ-71 от 02.08.2022г., ТР утв. ПМИИР РК № 435 от 09.06.2023г., ТР утв. ПМТиИ РК №348-НК от 21.05.2021г.

Вид испытаний: сертификационный.

Начало испытаний – 14.02.2025г.

Окончание испытаний – 04.03.2025г.

Наименование показателей	Обозначения НД, на методы	Нормируемые значения	Фактические значения
1	2	3	4
Зерновой состав: полные остатки на ситах, % по массе d 0.5 (d+D) D 1.25 D	СТ РК 1213-2003	От 90 до 100 От 30 до 60 До 10 До 0,5	95,6 52,1 4,8 0
Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % по массе	СТ РК 1213-2003	До 10 включ.	6,7
Группа щебня	СТ РК 1213-2003	Л10 Л15 Л20 Л25 Л30 Л35 Л50	Л10
Марка по дробимости, % потери массы	СТ РК 1213-2003	1400 До 9 включ.	1400 5,8
Содержание зерен слабых пород, % по массе	СТ РК 1213-2003	Не более 5	1,6
Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе	СТ РК 1213-2003	Не более 1	0,4
Содержание глины в комках, % по массе	СТ РК 1213-2003	Не более 0,25	0
Наличие посторонних примесей	СТ РК 1284-2004	Не должны содержать посторонних засоряющих примесей	Отсутствуют посторонние примеси
Морозостойкость, цикл	СТ РК 1213-2003	F200	F200
Марка по сопротивлению, дроблению и износу	СТ РК 1213-2003	И1-И6	И1
Потеря массы при испытании, %		до 15 включ.	14,0
Насыпная плотность щебня, кг/м3	СТ РК 1213-2003	Не нормируется	1428

1	2	3	4
Маркировка	СТ РК 1284-2004 ТР утв. ПМТиИ РК №348-НК от 21.05.2021г.гл.2	Предприятие-изготовитель должно сопровождать каждую партию поставляемого щебня документом о качестве. 7. Информация для потребителей при реализации продукции представляется с продукцией в форме текста, условных обозначений и (или) рисунков на упаковке (таре) и (или) этикетке, ярлыке, документах, памятках (листах-вкладышах, информационных листах) с учетом требований, предъявляемых в соответствии с законодательством Республики Казахстан к маркировке отдельных видов продукции. При реализации продукции, информация для потребителя предоставляется изготовителем и (или) уполномоченным изготовителем лицом и (или) импортером. 8. Информация для потребителя и текст маркировки наносится на государственном и русском языках, с учетом норм правописания государственного и русского языка.	требование выполнено. Информация для потребителя представлена в паспорте качества Информация для потребителя представлена на государственном и русском языках.

1	2	3	4
Маркировка	ТР утв. Приказом МТиИ РК №348-НК от 21.05.2021г.	9. Информацию для потребителя располагают на каждой единице продукции в удобном для чтения (ознакомления) месте на упаковке (таре), этикетке, ярлыке, документах, памятках (листах-вкладышах, информационных листах). 10. Информация для потребителя наносится способом, предусмотренным документом по стандартизации и предоставляется в четкой и легко читаемой форме. 11. В информации для потребителя дополнительно может быть указано наименование (обозначение) документа по стандартизации, в соответствии с которым изготовлена (произведена) продукция.	Каждая партия продукции сопровождается паспортом качества. Информация четкая и легко читаемая, выполнена согласно НД. Информация для потребителя понятная и достоверная, обозначение НД приведена в паспорте качества.

Исполнители:

Ведущий специалист

Специалист 1 категории

Ответственный за подготовку протокола

Эксперт-аудитор (Аттестат № KZ.7100000.08.00.07950)

Начальник испытательного центра:

Эксперт-аудитор (Аттестат № KZ.7100000.08.00.08373)

С.К.Сарина

С.К.Сарина

М.О.Чумаков

М.О.Чумаков

Г.М. Муканова

Г.М. Муканова



И.И. Мирошниченко

Протокол распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.
Перепечатка протокола полная или частичная без разрешения ИЦ запрещается.

