



«Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы» АҚ Атырау филиалының
СЫНАҚ ОРТАЛЫҒЫ
 Атырау қаласы, Ж. Молдағалиев көш., 31В құрылысы, 3. Қабдолов көшесі, 56,
 24.09.2024 ж. №KZ.T.06.0424 аккредиттеу аттестаты,
 тел.:8 7122 55 66 11, 30-80-37
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
 Атырауского филиала АО «Национальный центр
 экспертизы и сертификаций»
 г. Атырау, ул. Ж. Молдағалиева, строение 31В, улица 3. Кабдолова, 56,
 Аттестат аккредитации № KZ.T.06.0424 от 24.09.2024 г.
 тел.:8 7122 55 66 11, 30-80-37

**2026 ж. наурыз «06» №07/01с-04 сынақ хаттамасы/
 Протокол испытания № 07/01с-04 от «06» марта 2026 г.**

Барлығы 3 бет/ Всего стр.3
 3 беттің1-сі/ стр.1 из 3

| | |
|--|---|
| Тапсырушының атауы, мекенжай/ заявитель, адрес: | ТОО «Адал Арна Ачисай», Западно-Казахстанская область,г.Уральск, ул.М.Ихсанова,строение 44/4,каб.208. |
| Өнім атауы/ Наименование продукции: | шебень из плотных горных пород для строительных работ смеси св.40 до 70 мм месторождения диабаз «Берчогурское-6». |
| Өндіруші/ Предприятие – изготовитель: | ТОО «Адал Арна Ачисай», Западно-Казахстанская область,г.Уральск, ул.М.Ихсанова,строение 44/4,каб.208. |
| Сынақ түрі/ Вид испытаний: | Сәйкестікті растау/Подтверждения соответствия. |
| Үлгі саны/ Количество образцов: | 10 кг. |
| Өнімнің СО түскен күні/ Дата поступления продукции в ИЦ: | 17.02.2026 ж./ г. |
| Іріктеу акті/ Акт отбора от: | 16.02.2026 ж/г., по заявке №36 (43852) от 13.02.2026 ж./ г. |
| Сынақ жүргізудің басталған және аяқталған күні/ Дата начала и окончания проведения испытаний: | 17.02. - 06.03.2026 ж./ г. |
| Өнімге стандарттау бойынша нормативтік құжат атауы/ Наименование документа по стандартизации: | СТ РК 1284-2004 «Шебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия» ПМЗ РК № ҚР ДСМ-71 от 02.08.2022г., Технический регламент №435 от 09.06.2023 г.» Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и сооружений», ТР утв.ПМТий РК №348-НК от 21.05.2021г. |
| Сынақ жүргізу температурасы/ Испытания проведены при температуре: | 21 °С |
| Салыстырмалы ылғалдылық/ Относительная влажность: | 64 % |
| Зертханалық қызметтің жүзеге асырылу орны/ Место осуществления лабораторной деятельности: | ул.3. Кабдолова, 56 |
| Үлгіні іріктеу жоспары мен әдісі/ План и метод отбора образцов: | Тапсырушымен ұсынылған/ предоставлен заявителем |
| Үлгінің түсініктемесі, бірімәнді сәйкестендірілуі, жағдайы/ Описание, однозначное идентификация, состояние образца: | Атауына сай/ соответствует наименованию |
| Сынақтар әдістеріне жататын ауытқулар,толықтырмалар немесе шеттен шығарулар/ Дополнения, отклонения или исключения из метода: | - |
| Қосалқы мердігер нәтижелері/ Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков: | - |

СЫНАҚТАР НӘТИЖЕЛЕРІ/ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

| № т/ п/п | Анықталатын көрсеткіштердің атауы,өлшем бірлігі/ Наименование определяемых показателей, единицы измерений | Сынақ әдісіне арналған стандарт бойынша құжаттың атауы/ Наименование документа по стандартизации на методы испытаний | Стандарттау құжаттары бойынша нормасы/ Норма по документам стандартизации | Нақты көрсеткіштері/ Фактические результаты |
|----------------|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Удельная эффективная активность не более, Бк/кг | ГОСТ 30108 – 94 | 370 | 59± 5% |

| | | | | |
|----|---|---|---|--|
| 2 | Зерновой состав: полные остатки на ситах, % по массе d 0.5 (d+D) D 1.25 D | СТ РК 1213-2003 п.4.3 | От 90 до 100 От 30 до 60 До 10 До 0,5 | 98,3 44,9 5,7 0 |
| 3 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % по массе | СТ РК 1213-2003 п.4.7 | До 10 включ. | 8,6 |
| 4 | Группа щебня | СТ РК 1213-2003 п.4.7 | Л10 Л15 Л20 Л25 Л30 Л35 Л50 | Л10 |
| 5 | Марка по дробимости, % потери массы | СТ РК 1213-2003 п.4.8 | 1400 До 9 включ. | 1400 8,1 |
| 6 | Содержание зерен слабых пород, % по массе | СТ РК 1213-2003 п.4.9 | Не более 5 | 1,4 |
| 7 | Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе | СТ РК 1213-2003 п.4.5 | Не более 1 | 0,4 |
| 8 | Содержание глины в комках, % по массе | СТ РК 1213-2003 п.4.6 | Не более 0,25 | 0 |
| 9 | Морозостойкость, цикл | СТ РК 1213-2003 п.4.12 | F200 | F200 |
| 10 | Марка по сопротивлению, дроблению и износу Потеря массы при испытании, % | СТ РК 1213-2003 п.4.10 | И1-И6 до 15 включ. | И1 14,0 |
| 11 | Насыпная плотность щебня, кг/м ³ | СТ РК 1213-2003 п.4.17 | Не нормируется | 1480 |
| 12 | Маркировка | СТ РК 1284-2004 п.7.6 ТР утв. ПМТиИ РК №348-НК от 21.05.2021г.гл.2 | Предприятие-изготовитель должно сопровождать каждую партию поставляемого щебня документом о качестве. 7. Информация для потребителей при реализации продукции представляется с продукцией в форме текста, условных обозначений и (или) рисунков на упаковке (таре) и (или) этикетке, ярлыке, документах, памятках (листах-вкладышах, информационных листах) с учетом требований, предъявляемых в соответствии с законодательством | требование выполнено. Информация для потребителя представлена в паспорте качества |

| | | | |
|------------|--|--|--|
| Маркировка | ТР утв. Приказом МТИИ РК №348-ҢК от 21.05.2021г. | <p>Республики Казахстан к маркировке отдельных видов продукции. При реализации продукции, информация для потребителя предоставляется изготовителем и (или) уполномоченным изготовителем лицом и (или) импортером.</p> <p>8. Информация для потребителя и текст маркировки наносится на государственном и русском языках, с учетом норм правописания государственного и русского языка.</p> <p>9. Информацию для потребителя располагают на каждой единице продукции в удобном для чтения (ознакомления) месте на упаковке (таре), этикетке, ярлыке, документах, памятках (листах-вкладышах, информационных листах).</p> <p>10. Информация для потребителя наносится способом, предусмотренным документом по стандартизации и предоставляется в четкой и легко читаемой форме.</p> <p>11. В информации для потребителя дополнительно может быть указано наименование (обозначение) документа по стандартизации, в соответствии с которым изготовлена (произведена) продукция.</p> | <p>Информация для потребителя представлена на государственном и русском языках. Каждая партия продукции сопровождается паспортом качества.</p> <p>Информация четкая и легко читаемая, выполнена согласно НД:</p> <p>Информация для потребителя понимаемая и достоверная, обозначение НД приведена в паспорте качества.</p> |
|------------|--|--|--|

Сынақ хаттамасын дайындауға жауапты тұлға/
Лицо, ответственное за подготовку протокола испытаний:

Сынақ жүргізгендер/ Испытания провели:

Жетекші маман/
Ведущий специалист:

Камиева А.Е.

Жетекші маман/
Ведущий специалист:

Камиева А.Е.

Зертхана меңгерушісі/
Заведующий лабораторией:

Куспанова А. А.

СО Басшысы/
Начальник ИЦ:

Куспанова А. А.



*Сынақ нәтижелері тек қана сынауға түсірілген тапсырушының үлгілеріне қатысты/
результаты относятся к представленному заказчиком образцу (по заявке заказчика)
СО рұқсатынсыз хаттаманы жартылай немесе толық қайта басуға тыйым салынады/
запрещается частичная или полная перепечатка протокола без разрешения ИЦ.*

*Хаттама тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады/
протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.*

Хаттама соңы/ Конец протокола