



Актюбинский филиал
АО «Национальный центр экспертизы и
сертификации»

Ф-04-ПК-12-3

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

030007 г.Актобе, р-н Астана, ул. С.Нурмагамбетова, 1" Б" телефон (8 7132) 941620
Аттестат аккредитации № KZ.T.05.0075 от 18.11.2020г.

Условия проведения испытаний:
Температура окружающей среды 21,5°C
Относительная влажность 64 %

Количество листов – 2
Лист –1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 311

29 февраля 2024г.

Заявитель (наимен, адрес) – ТОО «Адал Арна Ачисай», Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул.М.Ихсанова,строение 44/4,каб.208.

Наименование продукции и ее обозначение – песок из отсевов дробления плотных горных пород для строительных работ диабаз крупный, I класса, месторождения «Берчогурское-6».

Предприятие-изготовитель, страна – РК, ТОО «Адал Арна Ачисай»

Дата изготовления – 02. 2024г.

Дата поступления образца – 09.02.2024г

Акт отбора (номер, дата) – акт отбора от 08.02.2024г по заявке № 32 (3515070) от 07.02.2024г.

Обозначение НД на продукцию – ГОСТ 31424-2010, ПМЗ РК № ҚР ДСМ-71 от 02.08.2022г.,

ТР утв. ПМИИР РК № 435 от 09.06.2023г., ТР утв. ПМТИИ РК №348-НК от 21.05.2021г.

Вид испытаний: сертификационные

Начало испытаний- 09.02.2024г

Окончание испытаний – 20.02.2024г

Наименование показателей	Обозначения НД, на методы	Нормируемые значения	Фактические значения
1	2	3	4
Зерновой состав: - Мкр	ГОСТ 8735-88	Св 2,5 до 3,0	2,7
Полный остаток на сите, в %: - 063 мм		св. 45 до 65	49,6
- 10 мм		не более 0,5	0
- 5 мм		не более 5	2,6
Содержание частиц менее 0,16 мм, в %		не более 5	1,3
Содержание в песке пылевидных и глинистых частиц, % по массе	ГОСТ 8735-88	не более 3	1,8
Содержание глины в комках, % по массе	ГОСТ 8735-88	не более 0,35	0,12
Марка по дробимости, % потери массы	ГОСТ 8269.0-97	не ниже 1000	1200 10,6
Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, %, по массе	ГОСТ 8269.0-97	до 15 вкл	6,2
Содержание зерен слабых пород, %	ГОСТ 8269.0-97	не более 10	2,4
Насыпная плотность, кг/м ³	ГОСТ 8735-88	Не нормируется	1611
Наличие посторонних примесей	ГОСТ 8735-88	Не допускается наличие посторонних засоряющих примесей	Отсутствуют посторонние засоряющие примеси

Маркировка	ГОСТ 31424-2010 ТР утв. ПМТИ РК №348-НК от 21.05.2021г. гл.2	Предприятие-изготовитель должно сопровождать каждую партию поставляемого материала из отсеков дробления документом о качестве. Информация для потребителя и текст маркировки наносится на государственном и русском языках, с учетом норм правописания государственного и русского языка.	имеется требование выполнено
------------	--	--	-------------------------------------

Исполнители:

Специалист 1 категории

Эксперт-аудитор (Аттестат № KZ.7100000.08.00.07950)

Ответственный за подготовку протокола

Эксперт-аудитор (Аттестат № KZ.7100000.08.00.07950)

Начальник испытательного центра:

Эксперт-аудитор (Аттестат № KZ.7100000.08.00.08373)

М.О.Чумаков
Г.М. Муканова

Г.М. Муканова

И.И. Мирошниченко

**Протокол распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.
Перепечатка протокола полная или частичная без разрешения ИЦ запрещается.**