



**Актюбинский филиал  
АО “ Национальный центр экспертизы и  
сертификации”**

**Ф-04-ПК-12-3**

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР**

030007 г.Актобе, р-н Астана, ул. С.Нурмагамбетова, 1” Б” телефон (8 7132) 941620  
Аттестат аккредитации № KZ.T.05.0075 от 18.11.2020г.

Условия проведения испытаний:  
Температура окружающей среды 21,5°С  
Относительная влажность 64 %

Количество листов – 2  
Лист –1

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 304  
29 февраля 2024г.**

Заявитель (наимен, адрес) – ТОО «Адал Арна Ачисай», Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул.М.Ихсанова,строение 44/4,каб.208.

Наименование продукции и ее обозначение – щебень из плотных горных пород для строительных работ диабаз фракции от 5 до 10 мм месторождения «Берчогурское-6».

Предприятие-изготовитель, страна – РК, ТОО «Адал Арна Ачисай»

Дата изготовления – 02. 2024г.

Дата поступления образца – 09.02.2024г

Акт отбора (номер, дата) – акт отбора от 08.02.2024г по заявке № 32 (3515067) от 07.02.2024г.

Обозначение НД на продукцию – СТ РК 1284-2004, ПМЗ РК № КР ДСМ-71 от 02.08.2022г., ТР утв. ПМИИР РК № 435 от 09.06.2023г., ТР утв. ПМТиИ РК №348-НК от 21.05.2021г.

Вид испытаний: сертификационный.

Начало испытаний – 09.02.2024г.

Окончание испытаний – 29.02.2024г.

Наименование показателей	Обозначения НД, на методы	Нормируемые значения	Фактические значения
1	2	3	4
Зерновой состав: полные остатки на ситах, % по массе	СТ РК 1213-2003		
2,5мм		От 95 до 100	99,1
d		От 90 до 100	98,4
0.5 (d+D)		От 30 до 60	41,6
D		До 10	6,3
1.25 D		До 0,5	0
Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % по массе	СТ РК 1213-2003	До 10 включ.	7,1
Марка по дробимости, % потери массы	СТ РК 1213-2003	1400 До 9 включ.	1400 5,6
Содержание зерен слабых пород, % по массе	СТ РК 1213-2003	Не более 5	1,8
Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе	СТ РК 1213-2003	Не более 1	0,3
Содержание глины в комках, % по массе	СТ РК 1213-2003	Не более 0,25	0
Наличие посторонних примесей	СТ РК 1284-2004	Не должны содержать посторонних засоряющих примесей	Отсутствуют посторонние примеси
Морозостойкость, цикл	СТ РК 1213-2003	F200	F200
Марка по истираемости	СТ РК 1213-2003	И-1	И-1
Насыпная плотность щебня, кг/м3	СТ РК 1213-2003	Не нормируется	1532

Маркировка	СТ РК 1284-2004  ТР утв. ПМТИИ РК №348-НК от 21.05.2021г. гл.2	Предприятие-изготовитель должно сопровождать каждую партию поставляемого щебня документом о качестве. Информация для потребителя и текст маркировки наносится на государственном и русском языках, с учетом норм правописания государственного и русского языка.	Имеется  требование выполнено
------------	---	---	-------------------------------------

## Исполнители:

Специалист 1 категории



М.О.Чумаков

Эксперт-аудитор (Аттестат № KZ.7100000.08.00.07950)



Г.М. Муканова

Ответственный за подготовку протокола  
Эксперт-аудитор (Аттестат № KZ.7100000.08.00.07950)

Г.М. Муканова

Начальник испытательного центра:  
Эксперт-аудитор (Аттестат № KZ.7100000.08.00.08373)

И.И. Мирошниченко

**Протокол распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.  
Перепечатка протокола полная или частичная без разрешения ИЦ запрещается.**