



KZ.T.17.0691
TESTING

ДПЗ.02.26

Испытательный центр
Испытательная лаборатория строительных материалов и конструкций
филиал «Семей»

АО «Национальный центр экспертизы и сертификации»

Юридический адрес: 071403, г. Семей, ул. Челюскинцев, 46 телефон 34 17 04, факс 34 07 18

Фактический адрес: 071403, г. Семей, ул. Челюскинцев, 46 телефон 34 2505, факс 34 07 18

071403, г. Семей, ул. Джангильдина, 84 телефон 34 2505, факс 34 07 18

Аттестат аккредитации: № KZ .T.17.0691 от 23.04.2020 г. до 23.04.2025 г.

Приказ № 431-ОД от 23.04.2025г. О продлении срока действия аттестата аккредитации до 23.07.2025г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 393/2 от 26 мая 2025 г.

Страница-1

Количество страниц -2

Основание для испытаний: заявке № 127/2 от 21.05.2025 г.

Заявитель: ТОО «As-income», область Абай, Жарминский район, поселок Суыкбулак.

Наименование продукции: Песок из отсевов дробления (порфириты) для строительных работ.

Месторождение порфиритов : «Сары Биык»

Дата изготовления: 20.05.2025 г.

Изготовитель: ТОО «As-income» . Страна: Республика Казахстан.

Дата поступления образца в испытательный центр: 21.05.2025 г.

Регистрационный номер образца: 492/2.

Дата начала испытаний: 21.05.2025 г. Дата окончания испытаний: 26.05.2025 г.

Обозначение НД на продукцию: ТР РК №435 от 09.06.2023 г; ГОСТ 31424-2010 п. 4.1.1; 4.1.2; 4.1.6; 4.2.1; 4.2.9.

Вид испытаний: по заявке.

Условия проведения испытаний: Температура: 20-21 ° С; Влажность: 70%; Атмосферное давление: 745-741 мм.рт.ст.

№ п.п	Наименование показателей, единица измерения.	Н.Д. на методы испытаний	Нормы по Н.Д.	Фактически получено
1	2	3	4	5
1	Зерновой состав: -класс песка; -группа песка; -модуль крупности -полный остаток песка на сите с сеткой № 063, % по массе -содержание зерен крупностью, % по массе, не более: свыше 10 мм свыше 5 мм менее 0,16 мм	ГОСТ 8735-88	II Пов.крупности Св. 3,0 до 3,5 Св. 65 до 75 5 15 10	II Пов.крупности 3,01 68,20 0,10 4,40 6,00

1	2	3	4	5
2	Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе, не более	ГОСТ 8735-88	10	7,80
3	Содержание глины в комках, не более, % по массе	ГОСТ 8269.0-97	2	0
4	Содержание глинистых частиц, определённых методам набухания, % по массе, не более	ГОСТ 8735-88	0,5	0,13
5	Дробимость: -марка по дробимости песка, -потеря массы при испытании, %	ГОСТ 8269.0-97	Др 1400 до 9 вкл	Др 1400 7,47
6	Форма зёрен песка: -группа песка -содержание зёрен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, %	ГОСТ 8269.0-97	Группа 2 Св.10 до 15	Группа 2 10,48
7	Суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклеидов Аэфф, Бк/кг	ГОСТ 30108-94	до 370	113,3

Исполнитель

Ответственный за подготовку протокола

Начальник ИЦ



[Signature] О. Афанасьева
[Signature] Р. Касенова

[Signature] И. Бралинова

[Signature] Р. Касенова

Протокол испытаний распространяется только на образцы подвергнутые испытаниям
 Полная или частичная распечатка протокола без разрешения испытательного центра запрещена.