KZ.T.17.0691
TESTING

Испытательный центр
Испытательная лаборатория строительных материалов и конструкций
филиал «Семей»
АО «Национальный центр экспертизы и сертификации»
Юридический адрес: 071403, г. Семей, ул. Челюскинцев, 46 телефон 34 17 04, факс 34 07 18
Фактический адрес: 071403, г. Семей, ул. Челюскинцев, 46 телефон 34 0505, факс 34 07 18
071403, г. Семей, ул. Джангильдина, 84 телефон 34 0505, факс 34 07 18
Аттестат аккредитации: №KZ.T.17.0691 от 23.04.2020 г. до 23.04.2025 г.
Приказ № 431-ОД от 23.04.2025г.О продлении срока действия аттестата аккредитации до 23.07.2025г

П Р О Т О К О Л И С П Ы Т А Н И Й № 479/2 от 09 июня 2025 г.

Основание для испытаний: заявка 157/2 от 21.05.2025 г.
Заявитель: ТОО «As-income», область Абай, Жарминский район, поселок Суыкбулак.
Наименование продукции: Щебень из плотных горных пород (порфириты) для строительных работ, фракции от 10 до 20 мм. Месторождение порфиритов: «Сары Биык».
Дата изготовления: 18.05.2025 г.
Изготовитель: ТОО «As-income». Страна: Республика Казахстан
Дата поступления образца в испытательный центр: 21.05.2025 г.
Регистрационный номер образца: 489/2.
Дата начала испытаний: 21.05.2025 г. Дата окончания испытаний: 09.06.2025 г.
Обозначение НД на продукцию: ТР РК № 435 от 09.06.2023 г.; СТ РК 1284-2004 п.4.2; 4.3.3; 4.4.1; 4.4.2; 4.4.4; 4.4.5; 4.5; 4.6.2; 4.7; 4.9.
Вид испытаний: по заявке.
Условия проведения испытаний: Температура: 20-21 ^{0}С; Влажность: 70%; Атмосферное давление: 745-743 мм.рт.ст.

№ п.п.	Наименование показателей, единица измерения.	Н.Д. на методы испытаний	Нормы по Н.Д.	Фактически получено
1	2	3	4	5
1	Зерновой состав: Полные остатки на ситах, % по массе: d-20 мм 0.5 (d+D)- 30 мм D-40 мм 1.25 D-50 мм	СТ РК 1213-2003	 от 90 до 100 от 30 до 60 до 10 до 0,5	 99,31 58,52 4,86 0
2	-Группа щебня: -содержание зерен пластинчатой и игловатой формы, % по массе	СТ РК 1213-2003	Группа 1 До 10 включ.	Группа 1 8,49
3	Марка по дробимости, потеря массы, %	СТ РК 1213-2003	Др 1400 До 9 включ.	Др 1400 8,52
4	Марка по истираемости потеря массы, %	СТ РК 1213-2003	И-1 до 25 включ.	И-1 18,42

1	2	3	4	5
5	Содержание зерен слабых пород, не более, % по массе	СТ РК 1213-2003	5	1,07
6	Марка по морозостойкости - число циклов - потеря массы после испытания, %, не более	СТ РК 1213-2003 п.4.12	F 200 15 3	F200 15 2,67
7	Содержание пылевидных и глинистых частиц, (размером менее 0,05мм), % по массе, не более	СТ РК 1213-2003 п.4.5	1	0,70
8	Содержание глины в комках, % по массе, не более	СТ РК 1213-2003 п.4.6	0,25	0
9	Категория по износостойкости: -коэффицент микро-Деваля (потеря массы при испытании), ≤, %	СТ РК 1213-2003	Mde 20 20	Mde 20 3,78
10	Суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф, Бк/кг	ГОСТ 30108-94	до 370	125,5

Исполнитель — Е. Соболева, О. Афанасьева, Р. Касенова

Ответственный за подготовку протокола — И. Бралинова

Начальник ИЦ — Р. Касенова

СЫНАУ ОРТАЛЫҒЫ

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Полная или частичная распечатка протокола без разрешения испытательного центра запрещена.