



KZ.T.01.2664.

QAZJOLGZI



KAZDORNI

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

АО «Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт» Республика Казахстан, г. Астана, ул. Жекебатыр 35

Телефон: + 7 (7172) 72-98-17

Электронная почта: kense@qazjolgzi.kz

Аттестат аккредитации

KZ.T.01.2664. от «14» февраля 2024 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 6

от «14» мая 2024 г.

Всего листов 2

Лист 1 из 2

Наименование собственника недропользователя:	ТОО "As-incom"
Наименование пробы:	Щебень из осадочных пород, фракции 20-40
Место проведения испытания:	ИЛИ АО «КаздорНИИ» г. Астана
Дата акта отбора проб:	от 26.04.2024
Регистрационный номер образцов:	6
Дата поступления проб на испытание:	26.04.2024
Изготовитель (страна, область, район, месторождение):	РК, Абайская область, район Жарма, пос. Суыкболак
Количество в пробе:	50 кг
Обозначение НД на метод отбора образцов:	СТ РК 1213-2003
Обозначение НД на продукцию:	СТ РК 1284-2004
Вид испытаний:	Контрольное
Дата проведения испытания:	
	начало: 13.05.2023
	окончание: 13.05.2023
Условия проведения испытаний:	
	температура, °C: 20
	влажность, %: 73

Результаты испытаний

№ п/п	Наименование показателей	НД на методы испытаний	Норма по НД	Фактические результаты
1	2	3	4	5
1	Зерновой состав, полные остатки на ситах, % по массе: d 0,5(d+D) D 1,25D	СТ РК 1213	90-100 30-60 До 10 До 0,5	100 80,9 34,05 2,25
2	Прочность по дробимости: - потеря массы, % - марка	СТ РК 1213	до 11 включ.	10,3 M1200
3	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы: - % по массе - группа щебня	СТ РК 1213	св. 10 до 15 включ.	13,8 2-группа

4	Истираемость: - потеря массы, % - марка		СТ РК 1213	до 25 включ.	22,3 И-1
5	Насыпная плотность, г/см ³		СТ РК 1213	не нормируется	1,44
6	Содержание зерен слабых пород, %		СТ РК 1213	не более 5	3,2
7	Морозостойкость, насыщение в растворе сернокислого натрия: - число циклов - потеря массы после испытания, %, не более - марка		СТ РК 1213	5 не более 10 F25	5 не более 9,2 F25
8	Содержания пылевидных и глинистых частиц % Метод отмучивания		СТ РК 1213	не более 2	1,8
9	Содержание глины в комках, %		СТ РК 1213	0,25	0,3
10	Содержание дробленых зерен в щебне, %		СТ РК 1213	не менее 80	87

Исполнители:
Инженер

Заведующий ИЛ



Алданазаров М.Н.

Алшинбаева А.М.

Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Частичная перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории АО «Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт» запрещена.

Конец документа.