



KZ.T.12.0408

Акционерное общество
«Национальный центр экспертизы и сертификации»
Кызылординский филиал
Испытательная лаборатория
г. Кызылорда, ул. Желтоксан, 140

тел: 8 (7242) 23-56-54 вн. 8002, 8(7242) 23-53-78, e-mail: Labkyz@naceks.kz
Аттестат аккредитации № KZ.T.12.0408 от 15 января 2025 г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 113
от «16» июля 2025 г.

Страница 1 из 1

Заявитель, адрес: **ТОО «Управление автомобильных дорог», г. Кызылорда, ул. Б. Султана, 180**
Наименование продукции: **Песок из отсева дробления плотных горных пород при поризовании щебня.**
Акт отбора от: **27. 06. 2025 г**
Регистрационный номер образца: **113**
Предприятие изготовитель: **ТОО «Управление автомобильных дорог».**
Дата изготовления продукции: **июнь 2025 г.**
Размер партии: **350 м³.**
Количество образцов: **30 кг.**
Место проведения лабораторной деятельности: **ИЛ.**
Дата поступления образца: **27. 06. 2025 г.**
Дата начало проведения испытаний: **27. 06. 2025 г.**
Дата окончания проведения испытаний: **16. 07. 2025 г.**
Вид испытания: **сертификационный.**
На соответствие НД: **Приказ МИИР РК № 435 от 9 июня 2023г, ГОСТ 31424-2010, № КР ДСМ-71 от 02.08.2022 г, р 3 п 31, ГОСТ 30108-94.**
Дополнительные сведения: -
Условия проведения испытаний: температура **20⁰С**, относительная влажность **76%**, атмосферное давление **99,6 кПа.**

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование показателей	Обозначение НД на методы испытания	Норма по НД	Фактические значения
1	2	3	4
Модуль крупности Мк	ГОСТ 8735-88	св. 3,5	3,8
Группа песка	ГОСТ 8735-88	очень крупный	очень крупный
Класс песка	ГОСТ 8735-88	II класс	II класс
Полный остаток на сите № 063, в % по массе	ГОСТ 8735-88	св. 75	82,4
Содержание зерен крупностью, в % по массе:	ГОСТ 8735-88		
св. 10 мм		5	0
св. 5 мм		15	12,8
менее 0,16 мм		10	6,9
Содержание глины в комках, % по массе, не более	ГОСТ 8735-88	2	отсутствует
Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе, не более	ГОСТ 8735-88	10	5,7
Марка по дробимости	ГОСТ 8269.0-97	не ниже 400	1000
Содержание зерен слабых пород, %, не более	ГОСТ 8269.0-97	15	11,2
Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, %	ГОСТ 8269.0-97	15	9
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Бк\кг, не более	ГОСТ 30108-94	370	116,7

Испытания проведены:

Начальник ИЛ:

К. Сматов

А. Есжанова

Ответственный за подготовку протокола испытаний:

А. Болат

Результаты испытаний распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения испытательной лаборатории Кызылординского филиала АО «НаЦЭКС»