



KZ.T.01.2664.

**ПЕРЕДВИЖНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ  
ЛАБОРАТОРИЯ**АО «Казахстанский дорожный научно-исследовательский  
институт» Республика Казахстан, г. Астана, ул.Жекебатыр  
35

Телефон: + 7 (7172) 72-98-17

Электронная почта: kense@qazjolgzi.kz

Аттестат аккредитации

KZ.T.01.2664. от «14» февраля 2024 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №58**

от «11» июля 2024 г.

Всего листов 2

Лист 1 из 2

Наименование собственника недропользователя:	ТОО "Жетикара "
Наименование пробы:	Щебень из фракции 20-40
Место проведения испытания:	ИЛ АО «КаздорНИИ» г. Астана
Дата акта отбора проб:	01.06.2024г
Регистрационный номер образцов:	58
Дата поступления проб на испытание:	27.06.2024г
Изготовитель (страна, область, район, месторождение):	РК, Костанайская область, г.Жетикара
Количество в пробе:	50 кг
Обозначение НД на метод отбора образцов:	СТ РК 1213-2003
Обозначение НД на продукцию:	СТ РК 1284-2004
Вид испытаний:	Контрольное
Дата проведения испытания:	
	начало: 09.07.2024
	окончание: 10.07.2024
Условия проведения испытаний:	
	температура, °С: 22
	влажность, %: 75

## Результаты испытаний

№ п/п	Наименование показателей	НД на методы испытаний	Норма по НД	Фактические результаты
1	2	3	4	5
1	Зерновой состав, полные остатки на ситах, % по массе: d 0,5(d+D) D 1,25D	СТ РК 1213	90-100 30-60 До 10 До 0,5	75,25 46,45 13,8 0,0
2	Прочность по дробимости: - потеря массы, % : - марка	СТ РК 1213	от 15 до 19 включ.	18 M600
3	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы: - % по массе - группа щебня	СТ РК 1213	св.25 до 35 включ.	34 4-группа
4	Истираемость: - потеря массы, % - марка	СТ РК 1213	св. 35 до 45 включ.	37,2 И-3

5	Насыпная плотность, г/см <sup>3</sup>		СТ РК 1213	не нормируется	1,41
7	Морозостойкость, насыщение в растворе сернокислого натрия: - число циклов - потеря массы после испытания, %, не более - марка		СТ РК 1213		В процессе
8	Содержания пылевидных и глинистых частиц %		СТ РК 1213	не более 2	0,8

Исполнители:  
Инженер

Заведующий ИЛ



Женисов Т.С

Алшинбаева А.М

Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Частичная перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории АО «Казхастанский дорожный научно-исследовательский институт» запрещена.

Конец документа.