



KZ.T.01.2664.

QAZJOLGZI



KAZDORNIИ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
 АО «Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт» Республика Казахстан, г. Астана, ул.Жекебатыр
 35

Телефон: + 7 (7172) 72-98-17
 Электронная почта: kense@qazjolgzi.kz

Аттестат аккредитации
 KZ.T.01.2664. от «14» февраля 2024 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №47
 от «12» июля 2024 г.

Всего листов 2
 Лист 1 из 2

Наименование собственника недропользователя:	ТОО "Inert KST"
Наименование пробы:	Щебень из фракции 5-10
Место проведения испытания:	ИЛ АО «КаздорНИИ» г. Астана
Дата акта отбора проб:	31.05.2024г
Регистрационный номер образцов:	43
Дата поступления проб на испытание:	27.06.2024г
Изготовитель (страна, область, район, месторождение):	РК, Костанайская область, Денисовский район, с. Гришенка
Количество в пробе:	50 кг
Обозначение НД на метод отбора образцов:	СТ РК 1213-2003
Обозначение НД на продукцию:	СТ РК 1284-2004
Вид испытаний:	Контрольное
Дата проведения испытания:	
	начало: 10.07.2024
	окончание: 11.07.2024
Условия проведения испытаний:	
	температура, °С: 20
	влажность, %: 71

Результаты испытаний

№ п/п	Наименование показателей	НД на методы испытаний	Норма по НД	Фактические результаты
1	2	3	4	5
1	Зерновой состав, полные остатки на ситах, % по массе: d 0,5(d+D) D 1,25D	СТ РК 1213	90-100 30-60 До 10 До 0,5	97,4 48,7 12,4 0
2	Прочность по дробимости: - потеря массы, % - марка	СТ РК 1213	св.15 до 19 включ.	16 M600
3	Содержание зерен пластинчатой (лепестчатой) и игловатой формы: - % по массе - группа щебня	СТ РК 1213	св.15 до 25 включ.	25 3-группа
4	Истираемость: - потеря массы, % - марка	СТ РК 1213	св. 25 до 35 включ.	29 И-2

