

Система аккредитации ГСТР РК	Испытательный центр ТОО «Палата»	Ф-04.08
ГОСТ ISO/IEC 17025-2019	Форма документов	стр. 2

Ф-04.08.02.001



Қазақстан Республикасының мемлекеттік
 техникалық реттеу жүйесі
 Аккредиттеу жүйесі
 «Палата» ЖШС сынақ орталығы
 Аккредиттеу аттестаты №KZ.T.03.0767
 Қолдану мерзімі 2025 жылғы 16 шілде
 дейін
 020000, Көкшетау қ., Абай көшесі,107
 Тел.8(7162)25-46-74

Государственная система технического
 регулирования Республики Казахстан
 Система аккредитации
 Испытательный центр
 ТОО «Палата»
 Аттестат аккредитации № KZ.T.03.0767
 до 16 июля 2025г.
 020000, г. Кокшетау, ул. Абая,107
 Тел.8(7162)25-46-74

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 193 от 26 августа 2025г.

Образца (ов), поступившего (их): 31 июля 2025г. с актом отбора проб от 31 июля 2025г.

Под наименованием: Щебень для строительных работ фракций свыше 20 до 40 мм.

Количество (масса) продукции в партии: 500,0 м³.

Дата изготовления: 2025г.

Изготовитель (место отбора): ТОО «Компания – Диорит LTD», РК, СКО, Акжарский р-н, месторождение «Даутское – II».

Наименование (фамилия) и адрес заказчика: ТОО «Компания – Диорит LTD», РК, СКО, Акжарский р-н, село Ленинградское, ул. Автомобильная, 5А.

НД на продукцию: ГОСТ 8267-93.

Вид испытаний: на соответствие Техническому регламенту «О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» ТР РК № 435 от 09.06.2023г., глава 5, п. 38, ГОСТ 8267-93.

Дата проведение испытаний: 31.07.2025г.-26.08.2025г.

Условия проведения испытаний температура: +20°С, влажность 71%

Наименование определяемых показателей, единицы измерений	НД на методы испытаний	Норма по НД	Фактическое значение
1	2	3	4
Основные параметры и размеры	ГОСТ 8269.0-97 п.4.3		
Полные остатки на контрольных ситах, % по массе:			
– d min 20 мм		от 90 до 100	96,4
– 0,5 (d + D)		от 30 до 60	48,2
– D max 40 мм		до 10	7,1
– 1,25 D		до 0,5	0,3
Форма зерен	ГОСТ 8269.0-97 п.4.7	1 группа – до 10 включ.	
Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % по массе		2 группа – св.10 –15 вкл.	14,0
		3 группа – св.15 - 25 вкл.	
		4 группа – св.25 - 35 вкл.	
		5 группа – св.35 -50 вкл.	
Насыпная плотность, кг/м³	ГОСТ 8269.0-97 п.4.17	-	1400
Прочность	ГОСТ 8269.0-97 п.4.8	Марка 1400 – до 12 вкл.	
Марка по дробимости при сжатии		Марка 1200 – св.12 - 16	13,0
– потеря массы при испытании щебня, %		Марка 1000 – св.16 - 20	
Место проведения испытания: ТОО «Кокшетауавтодор»,		Марка 800 – св.20 - 25	
Арендуемое оборудование: пресс гидравлический ПСУ-50,		Марка 600 – св.25 - 34	
сертификат о поверке № TQ-03-25-2111930,			
цилиндр с плунжером ЦП-150,			
сертификат об аттестации № ВС-01-2500464,			
Договор аренды № 03/23 от 19 июня 2023г.,			
доп. соглашение №1 от 04.04.2024г.			