



**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

АО «Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт» Республика Казахстан, г. Астана, проспект Туран, 75,

Телефон: + 7 (7172) 72-98-17

Электронная почта: kense@qazjolgzi.kz

**Аттестат аккредитации**

**№ KZ.T.02.0603 от «08» апреля 2020 г.**

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 18/2**

от «12» мая 2023 г.

Всего листов 2

Лист 1 из 2

Наименование собственника недропользователя:	ТОО "Компания Диорит LTD"
Наименование пробы:	Песок из отсева дробления
Место проведения испытания:	ИЛ АО «КаздорНИИ» г. Астана
Дата акта отбора проб:	от 04.04.2023 г.
Регистрационный номер образцов:	18
Дата поступления проб на испытание:	10.04.2023
Изготовитель (страна, область, район, месторождение):	РК, Северо-Казахстанская область, Акжарский район, Даутское I
Количество в пробе:	50 кг
Обозначение НД на метод отбора образцов:	СТ РК 1217-2003
Обозначение НД на продукцию:	ГОСТ 31424-2010
Вид испытаний:	Контрольное
Дата проведения испытания:	
	начало: 10.05.2023
	окончание: 11.05.2023
Условия проведения испытаний:	
	температура, °С: 15
	влажность, %: 70

**Результаты испытаний**

№ п/п	Наименование показателей	НД на методы испытаний	Норма по НД	Фактические результаты
1	2	3	4	5
1	Содержание зерен крупностью класс II, очень крупный и повышенной крупности св.10 мм св.5 мм менее 0,16 мм	СТ РК 1217	не более 5 не более 15 не более 10	0,2 1,9 7,09
2	Прочность по дробимости: - потеря массы, % - фр. 5-10	СТ РК 1213	до 12 включ. М 1400	9,02 М 1400
3	Модуль крупности	СТ РК 1217	Повышенной крупности Св.3,0 до 3,5	3,31
4	Полный остаток на сите 0,63, %	СТ РК 1217	Повышенной крупности Св.65 до 75	72,43
5	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	СТ РК 1217	не более 10,0	<b>15,0</b>

6	Содержание глины в комках, %	СТ РК 1217	не более 3,0	отсутствует
7	Насыпная плотность, г/см <sup>3</sup>	СТ РК 1217	не нормируется	1,6
8	Влажность %	СТ РК 1217	не нормируется	2,4
9	Содержание пылевидных и глинистых частиц методом набухания. %	СТ РК 1217	не более 0,35	0,19

Исполнители:

Инженер

Заведующий ИЛ



Закиржан Д.

Кабдыгалиева М.К

Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Частичная перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории АО «Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт» запрещена.

Конец документа.