

Ф-04.08.02.001



Қазақстан Республикасының мемлекеттік
техникалық реттеу жүйесі
Аккредиттеу жүйесі
«Палата» ЖШС сынақ орталығы
Аккредиттеу аттестаты №KZ.T.03.0767
Қолдану мерзімі 2025 жылғы 16 шілде
дейін
020000, Кокшетау қ., Абай көшесі, 107
Тел.8(7162)25-46-74

Государственная система технического
регулирования Республики Казахстан
Система аккредитации
Испытательный центр
ТОО «Палата»
Аттестат аккредитации № KZ.T.03.0767
до 16 июля 2025г.
020000, г. Кокшетау, ул. Абая, 107
Тел.8(7162)25-46-74

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 197 от 26 августа 2025г.

Образца (ов), поступившего (их): 31 июля 2025г. с актом отбора проб от 31 июля 2025г.
Под наименованием: Песок из отсевов дробления, II класса, повышенной крупности.
Количество (масса) продукции в партии: 250,0 м³. Дата изготовления: 2025г.
Изготовитель (место отбора): ТОО «Компания – Диорит LTD», РК, СКО, Акжарский р-н, месторождение «Даутское – II».
Наименование (фамилия) и адрес заказчика: ТОО «Компания – Диорит LTD», РК, СКО, Акжарский р-н, село Ленинградское, ул. Автомобильная, 5А.
НД на продукцию: ГОСТ 31424-2010.
Вид испытаний: на соответствие Техническому регламенту «О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» ТР РК № 435 от 09.06.2023г., глава 5, п. 38, ГОСТ 31424-2010.
Дата проведение испытаний: 31.07.2025г.-26.08.2025г.
Условия проведения испытаний температура: +20°C, влажность 71%

Наименование определяемых показателей, единицы измерений	НД на методы испытаний	Норма по НД	Фактическое значение
1	2	3	4
Основные параметры и размеры	ГОСТ 8735-88 п.3		
– модуль крупности Мк		Св. 3,0 до 3,5	3,2
– полный остаток песка на сите с сеткой №063, % по массе		Св. 65 до 75	72,0
– содержание зерен крупностью свыше 10 мм, % по массе не более		5,0	3,9
– содержание зерен крупностью свыше 5 мм, % по массе, не более		15,0	11,0
– содержание зерен крупностью менее 0,16 мм, % по массе, не более		10,0	6,4
Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе, не более	ГОСТ 8735-88 п.5	10	0,4
Содержание глины в комках, % по массе, не более	ГОСТ 8735-88 п.4	2	не обнаружено
Насыпная плотность, кг/м³	ГОСТ 8735-88 п.9	–	1450
Форма зерен. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % по массе (щебень фракция от 2,5 до 5)	ГОСТ 8269.0-97 п.4.7	1 группа – до 15 2 группа –от 15 до 25 3 группа –от 25 до 35	10,0
Прочность Марка по дробимости при сжатии в цилиндре (щебень фракция от 5 до 10) Место проведения испытания: ТОО «Кокшетауавтодор», Арендуемое оборудование: пресс гидравлический ПСУ-50, сертификат о поверке № ТQ-03-25-2111930, цилиндр с плунжером ЦП-75, сертификат об аттестации № ВС-01-2500465. Договор аренды № 03/23 от 19 июня 2023г., доп. соглашение №1 от 04.04.2024г.	ГОСТ 8269.0-97 п.4.8	Марка 1200 – св.12-16	13,0

Система аккредитации ГСТР РК	Испытательный центр ТОО «Палата»	Ф-04.08
ГОСТ ISO/IEC 17025-2019	Форма документов	стр. 1

Ф-04.08.02.001

1			
Удельная активность радионуклидов, Бк/кг	ГОСТ 30108-94	I класс ≤ 370 II класс ≤ 740 III класс $\leq 1\,500$	117 ± 17

Начальник ИЦ
 Ответственный за подготовку протокола испытаний
 Исполнители:



Г. Бупакова
 О. Петрова
 А. Доброцкая

*Результаты испытаний распространяются только на испытанный образец.
 Перепечатка протокола испытаний без разрешения ИЦ ТОО «Палата» запрещена.*