

Костанайский филиал
АО «Национальный центр экспертизы
и сертификации»
110000, г. Костанай, ул. Гоголя, 79а
тел. 54-74-73
e-mail: kostanay@naceks.kz
<http://www.naceks.kz>



KZ.T.11.0840
TESTING

Испытательный центр
Костанайского филиала
АО «Национальный центр
экспертизы и сертификации»
Аттестат аккредитации
испытательного центра
№ KZ.T.11.0840
от 01.07.2020 до 01.07.2025
110000, г. Костанай, ул. Гоголя, 79а
тел. 52-20-66 (вн. 7706, 7715, 7761)
Всего страниц: две

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 944 с от «27» июня 2025 года

Заявитель: Товарищество с ограниченной ответственностью «Житикара-камень»,
Костанайская область, г. Житикара, мкр. 5В, д. 10, кв. 1

Наименование продукции: Песок из отсевов дробления фракции от 0 до 5 мм
(группа: крупный, класс II)

Изготовитель: Республика Казахстан, Костанайская область, Житикаринский район,
Джеты-Каринское месторождение,

Товарищество с ограниченной ответственностью «Житикара-камень»

Поставщик: Республика Казахстан, Костанайская область, г. Житикара, мкр. 5В, д. 10, кв. 1,
Товарищество с ограниченной ответственностью «Житикара-камень»

Основание для испытаний: решение по заявке на проведение процедуры подтверждения
соответствия № 0693/17506 от 05.06.2025,
акт отбора образцов № 441 от 09.06.2025

Нормативный документ на продукцию: ГОСТ 31424-2010

Технический регламент «О безопасности зданий и сооружений,
строительных материалов и изделий» (утвержден При-
казом Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 9 июня 2023 года № 435).

Дата изготовления: май 2025

Дата поступления: 11.06.2025

Дата начала испытаний: 11.06.2025, дата окончания испытаний: 27.06.2025

Объем партии: 100 м³

Вид испытаний: сертификационные испытания на серийное производство

Условия проведения испытаний: t = 20°C, влажность 64%

№ п/п	Показатели	НД на методы Испытаний	Нормы по НД	Фактическое значение
1	2	3	4	5
1	ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ			
	Зерновой состав. Полный остаток на сите, % <i>по массе, не более:</i>	ГОСТ 8735-88		
	- с диаметром отверстий 10 мм		не более 2	0
	- с диаметром отверстий 5 мм		не более 12	2,1
	- с диаметром отверстий 2,5 мм		не нормируется	17,50
	- с диаметром отверстий 1,25 мм		не нормируется	37,10
	- с диаметром отверстий 0,63 мм		свыше 45 до 65	61,00
	- с диаметром отверстий 0,315 мм		не нормируется	83,90
	- с диаметром отверстий 0,16 мм		не нормируется	98,60
	Проход сквозь сито с диаметром отверстий 0,16 мм, %:	ГОСТ 8735-88	не более 15	1,4

1	2	3	4	5
	Модуль крупности для песка группы: крупный, мм:	ГОСТ 8735-88	свыше 2,5 до 3,0	2,98
	Форма зерен песка: содержание зерен пластинчатой и игловатой формы, %:	ГОСТ 8269.0-97	15-25	20,0
	Дробимость: потеря массы при испытании в сухом состоянии для марки 1000, %:	ГОСТ 8269.0-97	свыше 16 до 20 включительно	15,85
	Содержание глинистых частиц (методом набухания), % по массе, не более:	ГОСТ 8735-88	0,5	0,2
	Содержание глины в комках, % по массе, до:	ГОСТ 8735-88	2,0	0,03
	Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе, до:	ГОСТ 8735-88	10,0	4,2
	Содержание посторонних засоряющих примесей:	ГОСТ 8269.0-97	не должен содержать	не содержит
	Коэффициент фильтрации, м/сут, не менее:	ГОСТ 25607-2009	1	1
	Соединения органических примесей (гумусных веществ):	ГОСТ 8735-88	Песок при обработке раствором гидроксида натрия не должен придавать раствору окраску, соответствующую или темнее цвета эталона	Песок при обработке раствором гидроксида натрия не придает раствору окраску

№ п/п	НД на методы испытаний	Удельная активность, Бк/кг			Эффективная удельная активность, Бк/кг	
		⁴⁰ K	²³² Th	²²⁶ Ra	норма	фактическое значение
2	РАДИОНУКЛИДЫ					
	ГОСТ 30108-94	142,1±49,9	1,2±2,7	15,8±4,2	1 класс до 370	37

Примечание: протокол распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ НЕ ПОДЛЕЖИТ ТИРАЖИРОВАНИЮ КАК В ЦЕЛОМ, ТАК И ПО ЧАСТЯМ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА.

Ведущий специалист ИЦ

_____/О.С. ЗАКАРИН/

Начальник ИЦ

_____/Д.Т. ДАРМЕНОВ/

МП

протокол испытаний без печати недействителен