



KZ.T.01.2664.

QAZJOLGZI



KAZDORNI

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

АО «Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт» Республика Казахстан, г. Астана, ул. Жекебатыр 35

Телефон: + 7 (7172) 72-98-17

Электронная почта: kense@qazjolgzi.kz

Аттестат аккредитации

KZ.T.01.2664. от «14» февраля 2024 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 42

от «12» июля 2024 г.

Всего листов 2

Лист 1 из 2

Наименование собственника недропользователя:	TOO "Inert KST"
Наименование пробы:	
Место проведения испытания:	Песок из отсева дробления
Дата акта отбора проб:	ИЛ АО «КаздорНИИ» г. Астана
Регистрационный номер образцов:	от 31.05.2024 г.
Дата поступления проб на испытание:	42
Изготовитель (страна, область, район, месторождение):	27.06.2024
Количество в пробе:	ПК, Костанайская область, Денисовский район, с. Гришенка
Обозначение НД на метод отбора образцов:	50 кг
Обозначение НД на продукцию:	СТ РК 1213
Вид испытаний:	ГОСТ 31424, СТ РК 1217
Дата проведения испытания:	Контрольное
	начало: 10.07.2024
	окончание: 11.07.2024
Условия проведения испытаний:	
	температура, °C: 21
	влажность, %: 70

Результаты испытаний

№ п/п	Наименование показателей	НД на методы испытаний	Норма по НД	Фактические результаты
1	2	3	4	5
1	Зерновой состав, содержание зерен круп. % св. 10 мм св. 5 мм менее 0,16 мм	СТ РК 1217	не более 5 не более 15 не более 10	2,25 4,25 7,5
2	Модуль крупности	ГОСТ 31424	св. 2,5 до 3,5 крупный	2,8
3	Полный остаток на сите 0,63, %	ГОСТ 31424	св. 46 до 65 крупный	64
4	Насыпная плотность, кг/м ³	СТ РК 1217	не нормируется	1,67

5	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	СТ РК 1217	до 3	3
6	Содержание глины в комках, %	СТ РК 1217	до 0,5	0,90
7	Содержание пылевидных и глинистых частиц методом набухания, %	СТ РК 1217	до 0,5	0,7

Исполнители:

Инженер

Заведующий ИЛ



Женисов Т.С.

Алшинбаева А.М

Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Частичная перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории АО «Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт» запрещена.