

Костанайский филиал  
АО «Национальный центр экспертизы  
и сертификации»  
110000, г. Костанай, ул. Гоголя, 79а  
тел. 54-74-73  
e-mail: [kostanay@naceks.kz](mailto:kostanay@naceks.kz)  
<http://www.naceks.kz>



Испытательный центр  
Костанайского филиала  
АО «Национальный центр  
экспертизы и сертификации»  
Аттестат аккредитации  
испытательного центра  
№ KZ.T.11.0840  
от 01.07.2020 до 01.07.2025  
110000, г. Костанай, ул. Гоголя, 79а  
тел. 52-20-66 (вн. 7706, 7715, 7761)  
Всего страниц: две

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 948 с**  
**от «27» июня 2025 года**

Заявитель: Товарищество с ограниченной ответственностью «Житикара-камень»,  
Костанайская область, г. Житикара, мкр. 5В, д. 10, кв. 1  
Наименование продукции: Щебень из плотных горных пород для строительных работ  
фракции свыше 40 до 80 мм  
Изготовитель: Республика Казахстан, Костанайская область, г. Житикара, мкр. 5В, д. 10, кв. 1, То-  
варищество с ограниченной ответственностью «Житикара-камень»  
Поставщик: Республика Казахстан, Костанайская область, г. Житикара, мкр. 5В, д. 10, кв. 1,  
Товарищество с ограниченной ответственностью «Житикара-камень»  
Основание для испытаний: решение по заявке на проведение процедуры подтверждения  
соответствия № 0692/17505 от 05.06.2025,  
акт отбора образцов № 440 от 09.06.2025  
Нормативный документ на продукцию: ГОСТ 8267-93  
Технический регламент «О безопасности зданий и сооруже-  
ний, строительных материалов и изделий» (утвержден При-  
казом Министра индустрии и инфраструктурного развития  
Республики Казахстан от 9 июня 2023 года № 435).  
Дата изготовления: июнь 2025 года  
Дата поступления: 11.06.2025  
Дата начала испытаний: 11.06.2025, дата окончания испытаний: 27.06.2025  
Объем партии: 1000 м<sup>3</sup>  
Вид испытаний: сертификационные испытания на серийное производство  
Условия проведения испытаний: t = 20°C, влажность 64%

| №<br>п/п | Показатели                                                               | НД на методы<br>испытаний | Нормы<br>по НД                 | Фактическое<br>значение |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1        | 2                                                                        | 3                         | 4                              | 5                       |
| 1        | <b>ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ</b>                                               |                           |                                |                         |
|          | Истираемость для марки И 2: потеря массы при<br>испытании, %, не более:  | ГОСТ 8269.0-97            | свыше 25 до 35<br>включительно | 28,1                    |
|          | Дробимость для марки 1000: потеря массы при<br>испытании, %:             | ГОСТ 8269.0-97            | свыше 16 до 20<br>включительно | 16,38                   |
|          | Содержание зерен пластинчатой и игловатой<br>формы для группы 2, %:      | ГОСТ 8269.0-97            | свыше 10 до 15<br>включительно | 11,65                   |
|          | Содержание пылевидных и глинистых частиц,<br>глины в комках %, не более: | ГОСТ 8269.0-97            | 1<br>0,25                      | 0,28<br>0               |
|          | Содержание зерен слабых пород, %, не более:                              | ГОСТ 8269.0-97            | 5                              | 1,8                     |


| 1 | 2                                                   | 3              | 4                   | 5           |
|---|-----------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|
|   | Зерновой состав, полный остаток на сите, %:         | ГОСТ 8269.0-97 |                     |             |
|   | - с диаметром отверстий 100 мм                      |                | до 0,5              | 0           |
|   | - с диаметром отверстий 80 мм                       |                | до 10               | 7,82        |
|   | - с диаметром отверстий 60 мм                       |                | 30-60               | 51,08       |
|   | - с диаметром отверстий 40 мм                       |                | 90-100              | 99,10       |
|   | - с диаметром отверстий 2,5 мм                      |                | Не нормируется      | 99,92       |
|   | Проход сквозь сито с диаметром отверстий 2,5 мм, %: | ГОСТ 8269.0-97 | не нормируется      | 0,08        |
|   | Содержание посторонних засоряющих примесей:         | ГОСТ 8269.0-97 | не должен содержать | не содержит |

**Примечание:** протокол распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ НЕ ПОДЛЕЖИТ ТИРАЖИРОВАНИЮ КАК В ЦЕЛОМ,  
ТАК И ПО ЧАСТЯМ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА.



Ведущий специалист ИЦ

 /О.С. ЗАКАРИН/

Начальник ИЦ

 /Д.Т. ДАРМЕНОВ/

М.П. Испытательный центр  
протокол испытаний без печати недействителен