



ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

АО «Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт» Республика Казахстан, г. Астана, проспект Туран,
75,

Телефон: + 7 (7172) 72-98-17

Электронная почта: kense@qazjolgzi.kz

Аттестат аккредитации

№ KZ.T.02.0603 от «08» апреля 2020 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 20/3

от «14» мая 2023 г.

Всего листов 2

Лист 1 из 2

Наименование собственника недропользователя:	ТОО Ленинград Жолдары
Наименование пробы:	Песок из отсева дробления
Место проведения испытания:	ИЛ АО «КаздорНИИ» г. Астана
Дата акта отбора проб:	от 05.04.2023 г.
Регистрационный номер образцов:	20
Дата поступления проб на испытание:	10.04.2023
Изготовитель (страна, область, район, месторождение):	РК, Северо-Казахстанская область, Акжарский район, Куйбышевское
Количество в пробе:	50 кг
Обозначение НД на метод отбора образцов:	СТ РК 1217-2003
Обозначение НД на продукцию:	ГОСТ 31424-2010
Вид испытаний:	Контрольное
Дата проведения испытания:	
	начало: 12.05.2023
	окончание: 13.05.2023
Условия проведения испытаний:	
	температура, °С: 18
	влажность, %: 62

Результаты испытаний

№ п/п	Наименование показателей	НД на методы испытаний	Норма по НД	Фактические результаты
1	2	3	4	5
1	Содержание зерен крупностью класс II, крупный и средний св.10 мм св.5 мм менее 0,16 мм	СТ РК 1217	не более 2 не более 12 не более 15	0,01 5,29 10,41
2	Прочность по дробимости: Дробимость фр 5-10: - потеря массы, % - фр. 5-10	СТ РК 1213	до 12 включ. M1400	10,7 M1400
3	Модуль крупности	СТ РК 1217	Повышенной крупности Св.3,0 до 3,5	3,11
4	Полный остаток на сите 0,63, %	СТ РК 1217	Повышенной крупности Св.65 до 75	65,56
5	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	СТ РК 1217	не более 10,0	1,10

6	Содержание глины в комках, %	СТ РК 1217	не более 2,0	Отсутствует
7	Насыпная плотность, г/см ³	СТ РК 1217	не нормируется	1,6
8	Влажность %	СТ РК 1217	не нормируется	0,78
9	Содержание пылевидных и глинистых частиц методом набухания. %	СТ РК 1217	не более 0,35	0,11

Исполнители:

Инженер

Заведующий ИЛ



Закиржан Д.

Кабдығалиева М.К.

Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Частичная перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории АО «Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт» запрещена.

Конец документа.