

Система аккредитации ГСТР РК	Испытательный центр ТОО «Палата»	Ф-04.08
ГОСТ ISO/IEC 17025-2019	Форма документов	стр. 2

Ф-04.08.02.001



Қазақстан Республикасының мемлекеттік техникалық реттеу жүйесі
Аккредиттеу жүйесі
«Палата» ЖШС сынақ орталығы
Аккредиттеу аттестаты №КЗ.Т.03.0767
Қолдану мерзімі 2025 жылғы 16 шілде дейін
020000, Көкшетау қ., Абай көшесі, 107
Тел.8(7162)25-46-74

Государственная система технического регулирования Республики Казахстан
Система аккредитации
Испытательный центр
ТОО «Палата»
Аттестат аккредитации № КЗ.Т.03.0767 до 16 июля 2025г.
020000, г. Кокшетау, ул. Абая, 107
Тел.8(7162)25-46-74

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 151 от 22 июля 2025 г

Образца (ов), поступившего (их): 25 июня 2025г. с актом отбора проб от 25 июня 2025г.
Под наименованием: Песок из отсевов дробления, II класса, повышенной крупности.
Количество (масса) продукции в партии: 250,0м³. Дата изготовления: июнь 2025г.
Изготовитель (место отбора): ТОО «Ленинград Жолдары», РК, СКО, Акжарский район, месторождение «Куйбышевское».
Наименование (фамилия) и адрес заказчика: ТОО «Ленинград Жолдары», РК, СКО, Акжарский район, с. Ленинградское, ул. Зеленая, д. 76.
НД на продукцию: ГОСТ 31424-2020.
Вид испытаний: на соответствие Техническому регламенту «О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» ТР РК № 435 от 09.06.2023г., глава 5, п. 38, ГОСТ 31424-2020.
Дата проведения испытаний: 25.06.2025г.-22.07.2025г.
Условия проведения испытаний температура: +20°C, влажность 71%

Наименование определяемых показателей, единицы измерений	НД на методы испытаний	Норма по НД	Фактическое значение
1	2	3	4
Основные параметры и размеры	ГОСТ 8735-88 п.3		
– модуль крупности M_k		св. 3,0 до 3,5	3,1
– полный остаток песка на сите с сеткой 0,63мм, % по массе		св. 65 до 75	65,7
– содержание зерен крупностью свыше 10 мм, % по массе не более		5	4,1
– содержание зерен крупностью свыше 5 мм, % по массе, не более		15	12,2
– содержание зерен крупностью менее 0,16 мм, % по массе, не более		10	5,4
Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе, не более	ГОСТ 8735-88 п.5	10	0,3
Содержание глины в комках, % по массе, не более	ГОСТ 8735-88 п.4	2	не обнаружено
Насыпная плотность, кг/м³	ГОСТ 8735-88 п.9	–	1410
Форма зерен. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % по массе (щебень фракция от 2,5 до 5мм)	ГОСТ 8269.0-97 п.4.7	1 группа – до 15 2 группа –от 15 до 25 3 группа –от 25 до 35	13,0

