

Система аккредитации ГСТР РК	Испытательный центр ТОО «Палата»	Ф-04.08
ГОСТ ISO/IEC 17025-2019	Форма документов	стр. 2

Ф-04.08.02.001



Қазақстан Республикасының мемлекеттік техникалық реттеу жүйесі
Аккредиттеу жүйесі
«Палата» ЖШС сынақ орталығы
Аккредиттеу аттестаты №KZ.T.03.0767
Қолдану мерзімі 2025 жылғы 16 шілде дейін
020000, Көкшетау қ., Абай көшесі, 107
Тел.8(7162)25-46-74

Государственная система технического регулирования Республики Казахстан
Система аккредитации
Испытательный центр
ТОО «Палата»
Аттестат аккредитации № KZ.T.03.0767
до 16 июля 2025г.
020000, г. Кокшетау, ул. Абая, 107
Тел.8(7162)25-46-74

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 149 от 22 июля 2025 г.

Образца (ов), поступившего (их): 25 июня 2025г.
Под наименованием: Щебень для строительных работ фракции свыше 20 до 40 мм.
Количество (масса) продукции в партии: 300,0 м³.
Изготовитель (место отбора): ТОО «Ленинград Жолдары», РК, СКО, Акжарский район, месторождение «Куйбышевское».
Наименование (фамилия) и адрес заказчика: ТОО «Ленинград Жолдары», РК, СКО, Акжарский район, с. Ленинградское, ул. Зеленая, д. 76.
НД на продукцию: ГОСТ 8267-93.
Вид испытаний: на соответствие Техническому регламенту «О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» ТР РК № 435 от 09.06.2023г., глава 5, п. 38, ГОСТ 8267-93.
Дата проведение испытаний: 25.06.2025г.-22.07.2025г.
Условия проведения испытаний температура: +20°C, влажность 71%

Наименование определяемых показателей, единицы измерений	НД на методы испытаний	Норма по НД	Фактическое значение
1	2	3	4
Основные параметры и размеры	ГОСТ 8269.0-97 п.4.3		
Полные остатки на контрольных ситах, % по массе:			
– d _{min} 20 мм		от 90 до 100	96,2
– 0,5 (d + D)		от 30 до 60	51,8
– D max 40 мм		до 10	8,6
– 1,25 D		до 0,5	0,4
Форма зерен	ГОСТ 8269.0-97 п.4.7	1 группа – до 10 включ.	13,5
Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % по массе		2 группа – св.10 – 15 вкл.	
		3 группа – св.15 – 25 вкл.	
		4 группа – св.25 – 35 вкл.	
		5 группа – св.35 – 50 вкл.	
Насыпная плотность, кг/м³	ГОСТ 8269.0-97 п.4.17	–	1400
Прочность	ГОСТ 8269.0-97 п.4.8	Марка 1400 – до 12 вкл.	14,1
Марка по дробимости при сжатии		Марка 1200 – св.12 – 16	
– потеря массы при испытании щебня, %		Марка 1000 – св.16 – 20	
Место проведения испытания: ТОО «Кокшетауавтодор»,		Марка 800 – св.20 – 25	
Арендуемое оборудование: пресс гидравлический ПСУ-50, сертификат о поверке № TQ-03-25-2111930, цилиндр с плунжером ЦП-150, сертификат об аттестации № ВС-01-2500464. Договор аренды № 03/23 от 19 июня 2023г., доп. соглашение №1 от 04.04.2024г.		Марка 600 – св.25 – 34	

