

Товарищество с ограниченной ответственностью «Аналитик АФ»
г. Астана, ул. Брусиловского, 24/1



KZ.T.01.0896
TESTING

Протокол испытаний № 1940

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № KZ.T.01.0896 ОТ 11.06.2025 Г.

(Протокол испытаний является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

от «16» июня 2025 г.

Наименование продукции – Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня (отсев) 0,16-3мм.(песок)

Акт отбора № 293 от «20» мая 2025 г. по заявке №636 от «19» мая 2025 г.

(ОПС ТОО «Аналитик АФ»)

Дата поступления образца – 05.05.2025 г.

Дата начала испытания – 05.05.2025 г. Дата завершения испытания – 16.06.2025 г.

Предприятие – изготовитель – ТОО «Нефрит Голд»,

юридический адрес: Республика Казахстан, Акмолинская область, Аршалынский район, сельский округ Ельток, село Ельток, квартал 013, строение 138, адрес месторождения: карьер «Ельток», Акмолинская обл., Аршалынский р-он

Заявитель – ТОО «Нефрит Голд», юридический адрес: Республика Казахстан, Акмолинская область, Аршалынский район, сельский округ Ельток, село Ельток, квартал 013, строение 138

Вид испытаний – сертификационные, на соответствие ГОСТ 31424-2010, ГОСТ 30108-94.

Объем партии – серийное производство.

Количество образцов – 35 кг.

Наименование показателей, единицы измерений	Обозначение НД на методы испытания	Норма по НД	Фактические показатели
1.	2.	3.	4.
Модуль крупности	ГОСТ 8735-88	св. 2,0 до 2,5	2,2
Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	ГОСТ 8735-88	не более 2,0	0,47
Содержание глины в комках, %	ГОСТ 8735-88	не более 0,35	отсутствие
Песок, обогащенный песок и фракционированный песок не должны содержать посторонних засоряющих примесей.	ГОСТ 8735-88	отсутствие	отсутствие
Группа песка	ГОСТ 31424-2010	средний	средний
Насыпная плотность, кг/м ³	ГОСТ 8735-88	не нормируется	1431,6
Влажность фракционированного песка	ГОСТ 8735-88	не нормируется	2,8
Зерновой состав песка: Содержание зерен крупностью; % св. 10 мм св. 5 мм полный остаток на сите с сеткой № 063 менее 0,16 мм	ГОСТ 8735-88	не более 0,5 не более 5,0 св. 30 до 45 не более 5,0	0 0 35,9 1,8
Содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, %	ГОСТ 8735-88	не более 15	10,5
Удельная эффективная активность радионуклидов, Бк/кг Класс материала по удельной эффективности активности радионуклидов	ГОСТ 30108-94	До 370 I класс	257,77±26,99 I класс

Условия проведения испытаний: температура 20 °С, влажность 72 %, давление 727 мм.рт.ст.

Ответственный исполнитель

специалист:

Ж. Совет

**Начальник ИЦ
эксперт-аудитор:**

Е. Кондратчик



Результаты испытаний относятся только к испытанным образцам!

Частичная перепечатка протокола испытаний без разрешения

ТОО «Аналитик АФ» воспрещается