



АО «Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт» Республика Казахстан, г. Астана, проспект Туран,
75,

Телефон: + 7 (7172) 72-98-17

Электронная почта: kense@qazjolgzi.kz

Аттестат аккредитации

№ KZ.T.02.0603 от «08» апреля 2020 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 28/1

от «31» мая 2023 г.

Всего листов 2

Лист 1 из 2

Наименование собственника недропользователя:	ТОО Сев Каз Тас
Наименование пробы:	Щебень из осадочной породы, фракции 5-20
Место проведения испытания:	ИЛ АО «КаздорНИИ» г. Астана
Дата акта отбора проб:	от 18.04.2023 г.
Регистрационный номер образцов:	28
Дата поступления проб на испытание:	21.04.2023
Изготовитель (страна, область, район, месторождение):	РК, Северо-Казахстанская область, Уалихановский район, Кызылтуское
Количество в пробе:	50 кг
Обозначение НД на метод отбора образцов:	СТ РК 1213-2003
Обозначение НД на продукцию:	СТ РК 1284-2004
Вид испытаний:	Контрольное
Дата проведения испытания:	
	начало: 13.05.2023
	окончание: 31.05.2023
Условия проведения испытаний:	
	температура, °С: 20
	влажность, %: 73

Результат испытаний

№ п/п	Наименование показателей	НД на методы испытаний	Норма по НД	Фактические результаты
1	2	3	4	5
1	Зерновой состав, полные остатки на ситах, % по массе: d 0,5(d+D) D 1,25D	СТ РК 1213	90-100 30-60 До 10 До 0,5	96,92 53,42 24,3 1,2
2	Прочность по дробимости: - потеря массы, % - марка	СТ РК 1213	до.11 включ М 1200	3,75 М1200
3	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы: - % по массе - группа щебня	СТ РК 1213	до 10 включ. 1-группа	4,8 1-группа
4	Истираемость: - потеря массы, %	СТ РК 1213	до 25 включ. И-1	8 И-1

5	Насыпная плотность, г/см ³	СТ РК 1213	не нормируется	1,52
6	Содержание зерен слабых пород, %	СТ РК 1213	не более 5	Отсутствует
7	Морозостойкость, насыщение в растворе сернокислого натрия: - число циклов - потеря массы после испытания, %, не более - марка	СТ РК 1213	10 не более 5 F100	10 4,6 F100
8	Содержание пылевидных и глинистых частиц % Метод отмучивания	СТ РК 1213	не более 2	0,3
9	Содержание глины в комках, %	СТ РК 1213	не более 0,25	отсутствует

Исполнители:

Инженер

Заведующий ИЛ



Досымбеков Н.

Кабдыгалиева М.К

Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Частичная перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории АО «Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт» запрещена.