

Товарищество с ограниченной ответственностью «Аналитик АФ»
г. Астана, ул. Брусиловского, 24/1



KZ.T.01.0896
TESTING

Протокол испытаний № 1495

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № KZ.T.01.0896 ОТ 16.07.2020 Г.

(Протокол испытаний является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

от «12» июля 2024 г.

Наименование продукции – Песок из отсевов горной породы для строительных работ диабазового месторождения «Кзылтуское», фракция 0-5мм

Акт отбора № 381 от «25» июня 2024 г. по заявке № 614 от «24» июня 2024 г.

(ОПС ТОО «Аналитик АФ»)

Дата получения образца – 25.06.2024 г.

Дата начала испытания – 25.06.2024 г. Дата завершения испытания – 12.07.2024 г.

Предприятие – изготовитель – ТОО "СевКазТас",

юридический адрес: РК, Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, улица Проезд 4-й Кирпичный, здание 5А,

фактический адрес: РК, Северо-Казахстанская область, Уалихановский район, аул Акбулакский, диабазовое месторождение «Кзылтуское»

Заявитель – ТОО "СевКазТас",

юридический адрес: РК, Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, улица Проезд 4-й Кирпичный, здание 5А

Вид испытаний – сертификационные, на соответствие ГОСТ 31424-2010 п. 4.1.1., 4.1.2, 4.1.6 табл. №1, п. 4.1.8; ГОСТ 30108-94

Объем партии – серийное производство.

Количество образцов – 35 кг.

Наименование показателей, единицы измерений	Обозначение НД на методы испытания	Норма по НД	Фактические показатели
1.	2.	3.	4.
Модуль крупности	ГОСТ 8736-2014	1,5-2,0	1,72
Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	ГОСТ 8269.0-97	не более 2,0	1,0
Содержание глины в комках, %	ГОСТ 8269.0-97	не более 0,35	отсутствие
Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, %	ГОСТ 8269.0-97	не более 25	14,5
Дробимость: -потеря массы при испытании, %	ГОСТ 8269.0-97	св. 12,0 до 16,0	14,9
Насыпная плотность, кг/м ³	ГОСТ 8269.0-97	не нормируется	1532,7
Зерновой состав песка: Содержание зерен крупностью; % св. 10 мм св. 5 мм полный остаток на сите с сеткой № 063 менее 0,16 мм	ГОСТ 8735-88	не более 0,5 не более 5 10-30 не более 10	0,24 3,1 24,8 8,7
Удельная эффективная активность радионуклидов, Бк/кг	ГОСТ 30108-94	До 370	71,24±17,15
Мнения и интерпретация			
Марка по дробимости щебня	ГОСТ 8269.0-97		1400
Группа песка	ГОСТ 8736-2014		мелкий
Класс материала по удельной эффективной активности радионуклидов	ГОСТ 30108-94		I класс

Условия проведения испытаний: температура 20 °С, влажность 72 %, давление 725 мм.рт.ст.

Ответственный исполнитель
специалист:

Начальник ИЦ

эксперт-аудитор:

С. Аушахметов

Е. Кондратчик

Результаты испытаний относятся только к испытанным образцам!
Частичная перепечатка протокола испытаний без разрешения
ТОО «Аналитик АФ» воспрещается