



**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**  
АО «Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт» Республика Казахстан,  
г. Алматы,

ул. Нурпеисова, 2а, телефон: + 7 (727) 246 33 62

**Аттестат аккредитации**

**№ KZ.T.02.0603 от «08» апреля 2020 г.**

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 49-2023**

от «03» апреля 2023 г.

Всего листов 2

Лист 1 из 2

Наименование собственника недропользователя: ТОО «АБЗ Карьер ДРСУ!»

Наименование пробы: Щебень из гравия фракции 20-40 мм.

Место проведения испытания: Испытательная лаборатория АО «КаздорНИИ»

Акт отбора проб: От 10.02.2023г.

Регистрационный номер образцов: 25

Дата поступления проб на испытание: 10.02.2023 г.

Обозначение НД на метод отбора образцов: СТ РК 1213-2003

Изготовитель (страна, фирма): РК, Карьер» Шолак Каргалы, Алматинская область, Жамбыльский район пос. Каргалы

Количество в пробе: 50 кг.

Обозначение НД на продукцию: СТ РК 1284-2004

Дата проведения испытания: начало: 13.02.2023 г.  
окончание: 01.03.2023 г.

Вид испытаний:

Условия проведения испытаний:

температура, °С: 20

влажность, %: 65

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателей	НД на методы испытаний	Норма по НД	Фактические результаты
1	2	3	4	5
1.	Зерновой состав, полные остатки на ситах, % по массе: d 0,5(d+D) D 1,25D	СТ РК 1213-2003	90-100 30-60 До 10 До 0,5	<b>44,2</b> <b>21,4</b> 1,4 <b>1,7</b>
2.	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы: - % по массе - группа щебня	СТ РК 1213-2003	35-50 5 группа	36
3.	Прочность по дробимости: - потеря массы, % - марка	СТ РК 1213-2003	до 10 включ. 1000	7,5 1000

1	2	3	4	5
4.	Истираемость: - потеря массы, % - марка	СТ РК 1213- 2003	до 20 включ. И 1	17,6 И 1
5.	Определение насыпной плотности	СТ РК 1213- 2003	Не нормируется	1,41
6.	Содержание дробленых зерен в щебне, не менее в %	СТ РК 1213- 2003	80	72
7.	Морозостойкость, насыщение в растворе сернистого натрия: - число циклов - потеря массы после испытания, %, не более - марка	СТ РК 1213- 2003	10  10 F 50	10  9 F 50
8.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, не более	СТ РК 1213- 2003	2	2,8
9.	Содержание глины в комках, не более %	СТ РК 1213- 2003	0,25	0,18
10.	Содержание зерен слабых пород, не более, %	СТ РК 1213- 2003	10	3,0

Исполнители:  
Инженер

Техник

Заведующая ИЛ

АК "ҚазжолҒЗИ"  
Сынау лабораториясы  
АО "ҚаздорНИИ"  
Испытательная лаборатория

Пирназаров Д.

Спанбай Б.

Асанова Г.Т.

Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.  
Частичная перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории АО  
«Казахстанский дорожный научно-исследовательский»



## АКТ

## отбора проб

от «26» апреля 2023 г.

Наименование предприятия ТОО АБЗ "Карьер ДРСУ"Адрес Жебысуевский обл, Серкандский Р-н,  
г. Сарканд ул. Кулакова 34.Вид материала Щебень 20-40 80кг, 10-20 80кг,  
0-10 80кг, отсев 0-5 50кг.Место отбора Карьер ДРСУ г. Сарканд.  
(карьер, завод, склад, а/д, км, пк, глубина)Количество 4 мешок, ± 280кг  
(кг/шт./л)Условия отбора пробы солнечно t° +15  
(температура °С, солнечно, пасмурно, дождь, снег, пасмурно)Отбор произведен СТ РК 1213-2003  
(НД на метод отбора)Цель отбора пробы на пригодность материалаНаименование лаборатории ИЛ АО "КаздорНИИ"  
(место доставки пробы)

Отбор произведен (кем):

Без. инженер АО "КаздорНИИ" Див. Ерасымов К. Е  
(организация) (роспись) Ф.И.О.

В присутствии:

Нач. участка ТОО "АБЗ Карьер ДСУ" Д. Бермисаев  
(организация) (роспись) Ф.И.О.

(организация) (роспись) Ф.И.О.

(организация) (роспись) Ф.И.О.

(организация) (роспись) Ф.И.О.

(организация) (роспись) Ф.И.О.

Таблица сведения о карьерах

1	2	3	4	5	6	7	8
Организация и собственник (ТОО, АО)	Наименование карьера	Вид выпускаемой продукции (щебень, отсев и т.д.)	Месторасположение карьера (геолокация сотрудника КаздорНИИ по приезду)	Мощность (куб.м./мес)	Объем запасов тыс. тн (Геологической разведки)	Срок действия лицензии	Контактные данные исполнителя (ФИО, телефон (WhatsApp), эл. почта)
ТОО АБЗ "Карьер ДРСУ"	Карьер ДРСУ	Щебень, Отсев	2 ТКС	Щебень 2500 м <sup>3</sup> Отсев 1500 м <sup>3</sup>	Щебень и отсев 500000 м <sup>3</sup>	20302	Бермудов С.С. dmsu-fabrik@kazdor.ni. 87754462382

Примечание

1. Предоставить копии документов сотрудникам АО «КаздорНИИ» по разделам -1, 3, 5, 6, 7.
2. Предоставить фотографии -2, 3, 4.